

**Техническа характеристика****BS31**  
**КАНСАЙ П.У. Биндер Гланц(75-90% гланц)BS31****Описание на продукта**

Двукомпонентно, полиуретаново гланцово покритие. Разработено за високите изисквания на индустрията за физическа и химическа устойчивост.

**Характеристики на боята**

Цвят	Всички нюанси могат да бъдат постигнати.		
Твърди частици (по обем)	35 ±3 %		
ЛОС (летливи органични съединения)	≤ 550 гр/лт		
Теоретична покривност	Приблизително 8,5 м <sup>2</sup> / 1 кг боя за сух филм с дебелина 35 микрона.		
Практическа покривност	Практическата покривност зависи от фактори като форма на конструкцията, грапавост на повърхността, методи и условия при нанасяне.		
	Насоките при пръскане са:		
	Големи зони: Приблизително	70% от теоретичната покривност	
	Малки зони : Приблизително	50% от теоретичната покривност	

**Информация за нанасяне**

Метод за нанасяне	Пръскане		
Вискозитет на нанасяне, 20 C	20 ±2 сек. / DIN CUP 4		
Пропорция на смесване	База (BS31)	: 4 по обем	5 по тегло
	Втвърдител (BB30Z040)	: 1 по обем	1 по тегло
	Разредител (TB0031)	: 8-12% по тегло	
Живот на сместа, 20 C	4 часа след като сместа е приготвена		
Условия на съхранение, 65% RH	Сухо на пипане : 48 часа / 20° C : 30 мин. / 80° C		
Температура на нанасяне, 65% RH	10 C - 40 C		
Дебелина на филма	35±20 микрона сух филм		
Подготовка на повърхността	Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.		

**Съхранение и информация за безопасност**

Време за съхранение	Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 C - 40 C. Вижте етикета за предпазните мерки. Поробителят е необходимо да се съобразява с националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците от продукта. Вижте Информационния лист за безопасност за по-детайлна информация.
Предупреждения	