

Техническа характеристика**BS67**
КАНСАЙ П.У. Биндер Гланц(40-60% гланц)**Описание на продукта**

Двуконпонентно, полиуретаново гланцово покритие. Разработено за високите изисквания на индустрията за физическа и химическа устойчивост. Продуктът е предпочитан за екстериорни приложения.

Характеристики на боята

Цвят	Всички нюанси могат да бъдат постигнати.		
Твърди частици (по обем)	42 ±3 %		
ЛОС (летливи органични съединения)	520 g/l	≤ 550 гр/лт	
Теоретична покривност	Приблизително $8 \frac{m^2}{1 \text{ kg}}$ боя за сух филм с дебелина 40 микрона.		
Практическа покривност	Практическата покривност зависи от фактори като форма на конструкцията, грапавост на повърхността, методи и условия при нанасяне.		
	Насоките при пръскане са:		
	Големи зони: Приблизително	70% от теоретичната покривност	
	Малки зони : Приблизително	50% от теоретичната покривност	

Информация за нанасяне

Метод за нанасяне	Пръскане		
Вискозитет на нанасяне, 20 C	20 ±2 сек. / DIN CUP 4		
Пропорция на смесване	База (BS67)	: 4по обем	5 по тегло
	Втвърдител (BB66Z066)	: 1по обем	1 по тегло
	Разредител (TB0066)	: 4-8% по тегло	
Живот на сместа, 20 C	4 часа след като сместа е приготвена		
Условия на съхнене, 65% RH	Сухо на пипане : 48 часа / 20° C : 30 мин. / 80° C		
Температура на нанасяне, 65% RH	10 C - 40 C		
Дебелина на филма	40±10 микрона сух филм		
Подготовка на повърхността	Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.		

Съхранение и информация за безопасност

Време за съхранение	Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 C - 40C. Вижте етикета за предпазните мерки. Потребителят е необходимо да се съобразява с националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците от продукта. Вижте Информационния лист за безопасност за по-детайлна информация.		
Предупреждения			