



ПРОДУКТОВА ГРУПА ХИДРОИЗОЛАЦИИ

БЕТЕКСТОР® – ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТНА ОСНОВА ЗА ОБРАТНО НАЛЯГАНЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Еднокомпонентна кристализираща хидроизолационна замазка с капилярен ефект на циментова основа, която може да се прилага от отрицателната и положителната страна на водния натиск, съдържа полимерни добавки, съдържащи специален вид цимент и запълващ кит за предоставяне на решения в случаи на подпухнала боя или ронеща се мазилка.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за изолиране на основи и поддържащи стени, на хоризонтални и вертикални повърхности на закрито и на открито, както и сутеренни стени на сгради. Използва се за изолация на мокри повърхности като балкони, бани, тоалетни, преди поставянето на плочки; за защита на крайбрежни сгради от абразивното и разяждащо въздействие на водите; за защита срещу дъждовна вода; за изолация на подземни структури като източващи улеи, тунели, навеси, паркинги и асансьорни шахти; за изолация на бетонни хидротехнически съоръжения като резервоари за вода, пливни басейни и цистерни.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Готов за нанасяне продукт се получава чрез смесване само с вода. Прилага се лесно с четка или мистрия.
- Използва се надеждно за хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности, както от положителната, така и от отрицателна страна на водния натиск.
- Полага се надеждно за всички видове цимент, покрити повърхности, както и всички стари и нови груби бетонни повърхности.
- Предлага неабразивна и некорозивна пълна водоизолация, която не може да се усвои или отдели от повърхността.
- Осигурява устойчивост на механични и химични въздействия. Защита на желязото и бетона срещу абразивни въздействия на вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Сиво
Плътност на прахообразната смес	$1,4 \pm 0,1 \text{ гр/см}^3$
Плътност на готовата смес	$1,5 \pm 0,1 \text{ гр/см}^3$
Устойчивост на водно налягане	$\geq 1.5 \text{ бара (положителна посока)}$
Сила на залепяне	$\geq 1 \text{ N / mm}^2 \text{ (28 дни)}$
Усвояване на вода	$\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{1/2}$
Устойчивост на налягане	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Устойчивост на огъване	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Годност на готовата смес	1 час (при $+20^\circ\text{C}$)
Първоначално съхнене	5 часа
Пълно съхнене	24 часа

НАНАСЯНЕ

Почистете повърхността на приложение от всички видове замърсявания, прах и други, които биха попречили на адхезията на продукта. Използвайте вода под налягане и сапунена топла вода, ако е необходимо. Нанесете върху гипс или бетонна повърхност. Премахнете всички покрития от повърхността с механични методи, докато се достигне груб бетон. Уверете се, че повърхността на приложение е полусуха, чиста и има наклон, който ще предотврати събиране на вода (мин. 5%). Използвайте Бетек Стако или Бетек Стако 0 - Полимерни циментови смеси за корекции за изравняване и заглаждане. Навлажнете повърхностите преди нанасяне на хидроизолацията. Смесете 25 кг Бетек Стоп с 6-6.5 л чиста вода за нанасяне с четка и с 5-5.5 л чиста вода за нанасяне с



мистрия. Разбъркайте като използвате нискооборотен миксер (400-600 цикъла / минута), докато всички въздушни мехурчета изчезнат до получаване на хомогенна смес. Нанесете два слоя.

ВНИМАНИЕ:

Нанесете при температури между + 5°C и +30°C. Защитете повърхността на приложение от дъжд, студ, директна слънчева светлина, движението на пешеходци и превозни средства да започне най-малко 24 часа след прилагането. Покрийте областите, които могат да бъдат изложени на пряка слънчева светлина. Почистете използваните инструменти с вода веднага след приложението. Носете ръкавици по време на приложение. Измийте очите и кожата обилно с вода в случай на контакт с продукта. Консултирайте се с Вашия лекар незабавно в случай на алергична реакция.

РАЗХОД

3 кг/м² (приложение на 2 слоя). Определените стойности на разхода са приблизителни. Тъй като ще има различия в зависимост от броя на пори и дупки по повърхността, точен разход може да се определи само в края на прилагането. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 6 месеца в оригинална опаковка на хладно и сухо място, защитено от влага, замръзване и директна слънчева светлина.

ОПАКОВКА

25 кг чувал

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.

Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.