



ПРОДУКТОВА ГРУПА ХИДРОИЗОЛАЦИИ

ВЕТЕК СТАКО® – ЦИМЕНТОВА СМЕС ЗА КОРЕКЦИИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Смес за корекции на циментова основа, съдържаща полимерно модифицирани съставки, разработени за пълно или частично запълване, изравняване и ремонт на повърхността, не съдържа вар.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използва се за поправка на интериорни и екстериорни нормални или леки бетонни повърхности, пукнатини и дупки, коригиране на повърхностни грешки, изравняване на повърхностите преди поставяне на керамични плочки, ремонт на малки проблеми, пълнене и ремонт на счупени или паднали ъглови парчета. Използва се за запълване на пропуски или дупки до 10 мм на такива повърхности и създава гладки повърхности чрез коригиране на неравности.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Произвежда се с пълнители като кварцов пясък и калцит от Портланд цимент в съответствие с DIN 1164 при подходящо сито и размер на частиците
- Най-големият диаметър на частиците е 0.5 мм и може да се използва за 1 - 10 мм дебелина на покритието за един слой
- Перфектна сила на придържане към повърхности
- Не се напуква, нагъва и свива по време на полагането
- Препоръчва се да се използва смес от Синтетичната смола за сцепление и водоплътност Бетек Латекс и вода за подобряване на свойствата на нанесената циментова цмес (1 кг Бетек Латекс + 4 кг вода).

Свойства на сухата циментова смес:

- Ниска стойност за абсорбция на вода
- Лесна за нанасяне и спестява труд
- Удължена годност на готовата смес
- 75 л готов разтвор съдържа 100 кг сух продукт Стако
- Плътност на готова смес: 1.60 гр/см³
- Плътност на сух продукт: 1.35 г/см³

Свойства на нанесен продукт:

- Устойчивост на високо налягане и на огъване
- Има висока адхезия
- Повишена еластичност
- Устойчив на вода и влага
- Не изветрява, не се свива и остава гладък
- Устойчивост на налягане : $\geq 10 \text{ N / mm}^2$
- Устойчивост на огъване: $\geq 1.5 \text{ N / mm}^2$
- Якост на сцепление: $\geq 1 \text{ N / mm}^2$

НАНАСЯНЕ

Почистете повърхността на приложение от всички ронливи слоеве, прах и мръсотия. Слабите и пясъчливи повърхности трябва да са изцяло почистени от стари продукти, използвайки общите механични методи. Смесете 5 л вода и 25 циментова смес Бетек Стако в чист съд с помощта на ниско оборотен миксер (максимум 400 оборота в минута), докато въздушните мехурчета изчезнат. 3-4 минути след първата операция разбъркайте отново. Изравнете слоя 3 минути след първото му прилагане, в зависимост от абсорбцията на повърхността, дебелината на полагане и климатичните условия. Хидратируйте повърхността след прилагане. Нанасянето може да се извърши чрез шпакла, стоманена мистрия или чрез пръскане.



ВНИМАНИЕ:

Хидратируйте повърхностите чрез пръскане (с вода без налягане) денонощно в продължение на 3 дни след приложението, за да се предотврати внезапна загуба на вода и сила на продукта при температури над + 25°C. Нанесете боя преди коригираната повърхност да е подложена на валежи. В противен случай се прилага предпочитаната мазилка и боя само след като повърхността, подложена на дъжд напълно изсъхне и се обработи със смес от Проникващия импрегнатор Бетек Боксан 451 и вода в съотношение 1:1.

- Нанесете при температури между + 5°C и + 30°C.
- Защитете мястото на приложение от дъжд, студ, пешеходен и автомобилен трафик поне за 48 часа.
- Почистете всички инструменти с вода след работа.
- Носете ръкавици по време на приложението. Измийте очите и кожата обилно с вода в случай на контакт с продукта. Консултирайте се с лекар незабавно в случай на алергична реакция.

РАЗХОД

Приблизителният разход за всеки нанесен слой с дебелина 1 мм е 1.5 кг/м². Определените стойности за разход са приблизителни. Тъй като ще има различия въз основа на броя на пори и отвори по повърхността, точното потребление може да се определи само в края на прилагането.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 6 месеца в оригинална опаковка на хладно и сухо място, защитено от влага, замръзване и пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА

25 кг чувал

Реакция на огън: Клас A1

Структурност: Клас R1

Вид мазилка: Модифициран полимер, хидравличен разтвор и бетон (PCC)

Принцип на ремонт: 3

Бетонен ремонтен разтвор на циментова основа, използван за ремонт на бетон без армировка и подновяване на бетон чрез прилагане с ръка.

Производител: Betek A.Ş със Сертификати TS-EN ISO 9001 и TS-EN 14001.