



ПРОДУКТОВА ГРУПА ХИДРОИЗОЛАЦИИ

БЕТЕК СТАКО 0® – ФИНА ЦИМЕНТОВА СМЕС ЗА КОРЕКЦИИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Фина смес за корекции на циментова основа, съдържаща полимерно модифицирани съставки, разработени за пълно или частично запълване, изравняване и ремонт на повърхността, не съдържа вар.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се използва за запълване и изравняване на малки пукнатини по вътрешни минерални повърхности, както и по външни като бетон, груб бетон, газобетон или мазилка, въпреки че може да са били подсилени с груби или фини добавки или специални минерални мазилки. Използва се надеждно за изграждане на равна повърхност, като коригира и запълва дупките и дефектите по нея. Дебелина на нанесения слой - 0.2 до 3 мм.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Произвежда се с пълнители като кварцов пясък и калцит от Портланд цимент в съответствие с DIN 1164 при подходящо сито и частиците размер.
- Продуктът е модифициран със специални прахообразни и полимерни продукти против влага и корозия.
- Най-големият диаметър на частиците е 0.2 мм. Дебелината на нанесения слой трябва да е от 0.2 до 3 мм за един слой. Осигурява гладка повърхност. Не се напуква, нагъва и свива по време на полагането.
- Повишава здравината на повърхността и създава много гладка повърхност.
- Препоръчва се да се използва смес от Синтетичната смола за сцепление и водоплътност Бетек Латекс и вода за подобряване на свойствата на нанесената циментова цмес (1 кг Бетек Латекс + 4 кг вода).

Свойства на сухата циментова смес:

- Ниска стойност за абсорбция на вода
- Лесна за нанасяне и спестява труд
- Удължена годност на готовата смес
- Дава възможност за създаване на много гладки повърхности
- 70 л готов разтвор съдържа 100 кг сух продукт Стако 0
- Плътност на готова смес: 1.80 г/см³
- Плътност на сух продукт: 1.35 г/см³

Свойства на нанесен продукт:

- Устойчивост на високо налягане и на огъване
- Има висока адхезия
- Повишена еластичност
- Устойчив на вода и влага
- Не изветрява, не се свива и остава гладък
- Устойчивост на налягане: $\geq 12 \text{ N/mm}^2$
- Устойчивост на огъване: $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Якост на сцепление: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

НАНАСЯНЕ

Повърхността, върху която ще се нанася продуктът, трябва да е почистена от всякакъв вид замърсявания като прах, масла и останки от други материали. Слабите и пясъчливи повърхности трябва да са изцяло почистени от стари продукти, използвайки общите механични методи. Преди да се приложи Бетек Стако 0, за да се подсили повърхността, последният слой боя трябва да се премахне напълно или колкото е възможно, дори и тя да остане неравна. Почистете преди нанасяне. Преди да нанесете продукта е необходимо да навлажните повърхността. В чист съд смесете 1 опаковка (25 кг.) Бетек Стако 0 с 5 литра вода, като разбърквате с ниско оборотен миксер (400 оборота в минута) до



премахването на въздушните мехури. 3-4 минути след първата операция разбъркайте отново. Сместа е готова за нанасяне след кратко време. Нанасянето може да се извърши чрез шпакла, стоманена мистрия или чрез пръскане. При нужда опесъчете и коригирайте подови повърхности с помощта на мастар.

ВНИМАНИЕ:

Хидратируйте повърхностите чрез пръскане (с вода без налягане) денонощно в продължение на 3 дни след приложението, за да се предотврати внезапна загуба на вода и сила на продукта при температури над + 25°C. Нанесете боя преди коригираната повърхност да е подложена на валежи. В противен случай се прилага предпочитаната мазилка и боя само след като повърхността, подложена на дъжд напълно изсъхне и се обработи със смес от Проникващия импрегнатор Бетек Боксан 451 и вода в съотношение 1:1.

- Нанесете при температури между + 5°C и + 30°C.
- Защитете мястото на приложение от дъжд, студ, пешеходен и автомобилен трафик поне за 48 часа.
- Почистете всички инструменти с вода след работа.
- Носете ръкавици по време на приложението. Измийте очите и кожата обилно с вода в случай на контакт с продукта. Консултирайте се с лекар незабавно в случай на алергична реакция.

РАЗХОД

Приблизителният разход за всеки нанесен слой с дебелина 1 мм е 1.5 - 1.8 кг/м². Определените стойности за разход са приблизителни. Тъй като ще има различия въз основа на броя на пори и отвори по повърхността, точното потребление може да се определи само в края на прилагането.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 6 месеца в оригинална опаковка на хладно и сухо място, защитено от влага, замръзване и пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА

25 кг чувал

Реакция на огън: Клас A1

Структурност: Клас R1

Вид мазилка: Модифициран полимер, хидравличен разтвор и бетон (PCC)

Принцип на ремонт: 3

Бетонен ремонтен разтвор на циментова основа, използван за ремонт на бетон без армировка и подновяване на бетон чрез прилагане с ръка.

Производител: Betek A.Ş със Сертификати TS-EN ISO 9001 и TS-EN 14001.