



ПРОДУКТОВА ГРУПА ХИДРОИЗОЛАЦИИ

ЛАТЕКС[®] - СИНТЕТИЧНА СМОЛА ЗА СЦЕПЛЕНИЕ И ВОДОПЛЪТНОСТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Течна емулсия с водонепромокаеми характеристики и химическа устойчивост, благодарение на кополимерите във формулата си, намалява образуването на капилярни пукнатини чрез увеличаване на сцеплението между частиците вътре в разтвора.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за осигуряване на адхезията между стари и нови бетонни замазки, предотвратяване образуването на пукнатини, увеличаване на сцеплението и издръжливостта на плочи като фаянс, керамика, порцелан, ремонтни дейности, за издръжливи и незамърсени повърхности. Продуктът е подходящ да се водоизолират всякакъв тип повърхности, за поправка и изравняване на повърхности от мазилки и гипс.

НАНАСЯНЕ

Повърхността, върху която ще се нанася Бетек Латекс, трябва да е чиста от прах, масла или останки от стари материали. При необходимост почистете с телена четка, премахнете праха и овлажнете.

А) Създаване на основа на сцепление: Бетек Латекс се смесва с вода в съотношение 1:1, след което се добавя цимент докато се достигне необходимата консистенция. Получената смес се нанася с четка или се изсипва върху повърхността, след което преди да е изсъхнала напълно се нанася гипс или замазка

Б) Укрепване на стари и нови бетонни повърхности: Направете разтвор Бетек Латекс : Вода в съотношение 1:1 или 1:2 и добавете цимент с пясък в съотношение 1:1. Едрината на пясъчните зрънца трябва да съответства на гъстотата на замазката, която ще се нанася.

До 2 мм. – 0,5 мм едрина на пясъчинката

Между 2-5 мм. – 1,0 мм. едрина на пясъчинката

Между 5-15 мм. – 3,0 мм едрина на пясъчинката

15 мм. и повече – 0-7,0 едрина на пясъчинката

В) При осъществяване на ремонтни работи с Циментовите смеси за корекции Бетек Стако и Бетек Стако 0 във ветровити и горещи климатични условия, добавете Бетек Латекс в рамките на 10% от теглото на разтвора, за да се предотврати внезапното изпарение на вода и появата на пукнатини.

Г) За да се увеличи адхезията при фаянсови и керамични покрития, сместа трябва да се нанесе на повърхността според правилото за създаване на основа на сцепление. Разреденият Бетек Латекс се нанася като грунд на пода, за да създаде адхезията.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма: Течност

Цвят: Бял

Плътност: $1,05 \pm 0,05$ г/мл

РАЗХОД:

10% от теглото на цимента, който се добавя.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 1 година в оригинална опаковка на хладно и сухо място, защитено от влага, замръзване и директна слънчева светлина.

ОПАКОВКА

5 кг и 30 кг пластмасови туби



Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001