



ПРОДУКТОВА ГРУПА ХИДРОИЗОЛАЦИИ

БЕТЕК-1® - ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ДОБАВКА В ЦИМЕНТ И МАЗИЛКИ – ТЕЧНА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Водонепроницаема добавка за циментови смеси. Прави сместа водонепропусклива, като запълва образуваните в нея празнини. Предотвратява образуването на пукнатини, които могат да се образуват в мазилката.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Използва се при всички видове гипсове и шпакловки, изложени на вода и влага, външни мазилки и басейн, септични ями, съоръжения за третиране на отпадъчни води, мазета, бани, тераси. Може да се добавя към всички мазилки, които не съдържат желязо и вар, образувани от едрозърнест пясък и цимент.

НАНАСЯНЕ

Основата трябва да бъде чиста и самоносеща. Премахнете ронливите парчета и навлажнете повърхността. Пресейте чист пясък през сити с едрина 3 мм. Циментът трябва да е свеж. Не добавяйте вар в разтвора.

А) Водоизолация на шпакловани повърхности

Добавяйки Бетек -1 в разтвора се постига цялостна водоизолация, като не възпрепятства дишането на повърхността. Бетек -1 се разрежда с вода в съотношение 1/9 и се добавя във вече приготвената суха смес, след което се нанася на два слоя. За добра адхезия и еластичност, е препоръчително да се добави количество Бетек Синтетична смола за сцепление и водоплътност, равно на 2% от теглото на цимента.

Б) Полагане на слой срещу влагата на земята

Ако по повърхността има силни течове, те трябва да бъдат спрени с Бетек-2, а слабите течове – с Бетек-4. След това създайте спояваща връзка с Бетек Синтетична смола за сцепление и водоплътност. Разбъркайте 1 единица от Бетек -1 с 1,9 единици по обем вода. Тази смес се добавя към вече приготвеният разтвор в 400-500 доза. Средният разход е 0,4-0,5 кг/м².

С) Изолация против вода под налягане

Основата трябва да бъде чиста и устойчива, премахнете течовете с Бетек-2. Смесете 1 единица Бетек -1 с 1,9 единици по обем вода. Ако пясъкът е мокър, сместа трябва да е в съотношение от 1/8 до 1/6. При приготвянето на разтвора, смес от Бетек-1 и вода, трябва често да се разбърква. Първият слой от сместа (1 част цимент + 1 част пясък) с Бетек-1, който се нанася, трябва да е с дебелина 5 мм. Вторият и третият слой от сместа (1 част цимент + 1 част пясък) с Бетек-1, който се нанася, трябва да е с дебелина 2-3 мм. Нанасяйте следващите слоеве само когато този, преди тях, е изсъхнал напълно. Последният слой от цимент и пясък в съотношение 1/1 трябва добре да се заглади.

РАЗХОД

1 литър Бетек-1 се смесва с 9 литра вода.

Определени стойности на потребление са приблизителни. Тъй като ще има различия в зависимост от броя на пори и отвори на повърхността, точното потребление може да се определи само в края на прилагането.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 2 години в затворена опаковка, защитено от замръзване.

ОПАКОВКА

5 кг и 25 кг пластмасови кофи

Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001