

ПРОДУКТОВА ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

FLEKS FUGA[®] - ФУГИН ЗА ПЛОЧКИ

ОПИСАНИЕ

Фугиращ материал на циментова основа, използва се при фуги с размер от 1 - 6 мм.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за фугиране на естествени камъни, мозаечни и бетонни плочи, мрамор, керамика и фаянс, които са използвани за облицовка на интериорни и екстериорни стени.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Според TS EN 13888:

Намалена абсорбция на вода (след 30 минути)	≤ 5 гр
Намалена абсорбция на вода (след 240 минути)	≤ 10 гр
Устойчивост на налягане	≥ 15 N / mm ²
Съпротивление на огъване	≥ 3,5 N / mm ²
Годност на готовата смес	1 час
Време за втвърдяване	12 часа
Време за стъпване отгоре	24 часа

Посочените по-горе цифри са валидни за 23 ± 2°C температура и 50 ± 5% относителна влажност. Времето за съхнене намаля при по-високи температури и се увеличава при по-ниски температури.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Продуктът се използва за фуги с големина 1-6 мм, устойчив на вода, прилепва добре, не се напуква, устойчив на петна.

Предлагат се 9 готови цвята: бяло, бежово, слонова кост, синьо, сиво, зелено, розово, карамел, кафяво. Белият фугин може да се оцвети с оцветителите Бетекматик.

НАНАСЯНЕ

Нанасянето на еластичния фугин трябва да се извърши минимум 48 часа след поставяне на фаянс и керамика. Праха и частиците между фугите трябва да бъдат много добре почистени с влажна кърпа. Поставете водата в съда за смесване. За 20 кг. Еластичен фугин са необходими 6-7 литра вода. Ако желаете да оцветите белия фугин, добавете цвят от оцветителите Бетек Матик. Добавете сместа бавно във водата и разбъркайте. Оставете да престои за 5 - 6 минути, след което разбъркайте отново и нанесете. Положете го по повърхността, запълвайки фугите с пластмасова мистрия и чрез кръстосани движения премахнете излишъка. Фиксирайте повърхността с влажна кърпа, докато фугинът загуби блясъка си след приблизително 20-30 минути. Може да почистите повърхността изцяло с чиста и суха кърпа, след като фугинът е засъхнал. Избягвайте места, които са изложени на пряка слънчева светлина или вятър. Температурата на повърхността не трябва да е под 5°C.

ВНИМАНИЕ!

- Избягвайте използването на вода повече от определеното, тъй като тя може да доведе до напукване, потъване и падане.
- Уверете се, че температурата на околната среда е между +5°C и +30°C.
- Избягвайте прилагането на пряка слънчева светлина.
- Навлажнете фугите преди нанасяне.



РАЗХОД

Размер на плочките	Широчина на фугите	Потребление
10 см x 10 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	800 гр/м ² , 1000 гр/м ² , 1500 гр/м ²
20 см x 20 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	400 гр/м ² , 500 гр/м ² , 750 гр/м ²
30 см x 30 см	3 мм, 4 мм, 6 мм	250 гр/м ² , 300 гр/м ² , 500 гр/м ²

Разходът зависи от размерите на керамичните плочки и на отделните фуги. Тъй като ще има различия в зависимост от броя на пори и отвори на повърхността, точното потребление може да се определи само в края на прилагането.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на средно 6 месеца в суха среда в затворена опаковка.

ОПАКОВКА

20 кг, 5 кг и 1 кг