



ПРОДУКТОВА ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ВЕТЕК FAYFIKS® - ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

ОПИСАНИЕ

Лепило за плочки и керамика на циментова основа с висока устойчивост на свличане на основата.

Области на приложение

Използва се за лепене на вътрешни покрития като керамика и фаянс, както и за външни подови настилки. Препоръчително е да се нанася върху циментови и бетонни повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят:	Сиво, бяло
Плътност на суха смес:	$1,4 \pm 0,1 \text{ гр/см}^3$
Якост на сцепление:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Съотношение на смесване с вода:	5.5-6.5 л
Годност на готовата смес:	~ 3 часа
Отворено време за работа:	20 минути
Оформяне на fugи:	След 48 часа

Посочените по-горе цифри са валидни за $23 \pm 2^\circ\text{C}$ температура и $50 \pm 5\%$ относителна влажност. Времето за съхнене намаля при по-високи температури и се увеличава при по-ниски температури.

НАНАСЯНЕ

Повърхността, върху която ще се нанася продуктът, трябва да е здрава и почистена от прах и замърсявания. Механично премахнете грапавини по повърхността. Преди да започнете полагането на лепилото, повърхността трябва да бъде леко навлажнена. Коригирайте малки дефекти по повърхността с циментова смес за корекции най-малко 4 дни преди прилагането.

Приложение: Към 25 кг. от сухото вещество добавете 6-7 л. вода и разбъркайте с миксер или мистрия до получаване на еднородна смес. След 5 минути сместа е готова, разбъркайте за 1-2 минути преди нанасяне. Нанесете сместа със зъбчата мистрия, подходяща за плочките. За ефективно прилепване, фаянсът трябва да се притиска с кръгообразни движения, за да се осигури попадането на продукта в прорезите на фаянса. Полагането трябва да се извърши до 20 минути след като сместа е нанесена на повърхността.

- Дебелината на готовия разтвор се определя с назъбената шпакла. Двустранно залепване трябва да се използва за поставяне на плочки с размери над 20 x 20 см (както на повърхността, така и на задната страна на плочката) и размерът на зъбите трябва да се увеличи.
- Между плочките трябва да се поставят ограничители и да се използва гумен чук за добро сцепление.
- Температурата на околната среда трябва да е между $+5^\circ\text{C}$ и $+30^\circ\text{C}$.
- Избягвайте прилагането на пряка слънчева светлина.

РАЗХОД

Определените стойности за разход са приблизителни. Тъй като има различия в зависимост от броя на пори и отвори на повърхността, точният разход може да се определи само в края на полагането.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 6 месеца в суха среда в затворена опаковка.

ОПАКОВКА

25 кг чувал