



ECOSTAR- Техническа информация

Еднокомпонентен лак за паркет на водна основа

Описание

Еднокомпонентен лак за паркет на водна основа с отлично покритие. Поради високото съдържание на солидни частици успява да придаде на дървения под светъл и топъл нюанс.

Характеристики

Пропорция на смесване	едно - компонентен
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	валяк 4 mm / четка
Разреждане (при необходимост)	вода
Покритие	80-100 g/m ²
Сухо на прах	40' ⁽¹⁾
Сухо на допир	2 h ⁽¹⁾
Годност на опаковката	n.a.
Шлифовка	12 h ⁽¹⁾
Боядисване без шлифовка	2-4 h ⁽¹⁾
Ниво на гланцовост	25 гланц ⁽²⁾
Физични и химични показатели	добри
Покритие	отлично
Оксидация на дървото	лека
Годност при съхранение	6 месеца ⁽³⁾
Разфасовка	5 lt
Почистване на инструментите	вода

1 при 20°C и 65% R.H.

2 върху мокър филм на 90 втвърдяване при 20°C и 65% R. H. За 7 дни

3 в оригинална опаковка при температура между +10°C и +25°C

Употреба

Ecostar е готов за употреба лак за нанасяне върху вече обработени , шлифовани и почистени дървени подови настилки. Втори пласт от Ecostar може да нанесете след 2-4 часа след първия, без да е необходимо шлифоване между дватапласта. Ако вторият пласт се нанесе 12 часа след първия леко шлифвайте с шурка със зърненост 220. Ако желаете да нанесете и трети пласт от Ecostar, тогава шлифовката е препоръчителна за да се получи по- добро уеднаквяване и приятно на допир покритие. Дъски с високо съдържание на танин трябва да бъдат тествани предварително като ги намажете с един слой от Ecostar за да се види как лака реагира с дървото. Ние препоръчваме употребата на Velurex Polish WT за ежедневна поддръжка и Velurex Metal Matt за по интензивна поддръжка.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. - Via Bergamo, 1401 -24030 Pontida (BG) - ITALY - Tel: +39 035 795031 - Fax: +39 035 795556 - www.chimiver.com - info@chimiver.com