

Техническа информация

BS-02-X-XXX **Описание**

Епоксидна боя „Кемипокс”

Двухкомпонентна, гланцова боя, на базата на епокси – полиамиди. Специално разработена с добра физична и химична устойчивост, предназначена за широката индустрия. За по добри резултати да се нанася върху епоксиден грунд.

Цветова гама

	СЕРИЯ BS02
<i>BS02B001BD</i>	<i>Чисто бяло</i>
<i>BS02B836BD</i>	<i>Бяло - RAL 9010</i>
<i>BS02B060BD</i>	<i>Светла слонова кост - RAL 1015</i>
<i>BS02B902BD</i>	<i>Мръсно бяло - RAL 9002</i>
<i>BS02G460BD</i>	<i>Сиво - RAL 7031</i>
<i>BS02G065BD</i>	<i>Сиво - RAL 7032</i>
<i>BS02G070BD</i>	<i>Сиво - RAL 7038</i>
<i>BS02G075BD</i>	<i>Светло сиво - RAL 7035</i>
<i>BS02G135BD</i>	<i>Сиво - RAL 7004</i>
<i>BS02K586BD</i>	<i>Червено - RAL 3020</i>
<i>BS02M448BD</i>	<i>Синьо - RAL 5012</i>
<i>BS02M489BD</i>	<i>Синьо - RAL 5009</i>
<i>BS02M817BD</i>	<i>Морско синьо - RAL 5002</i>
<i>BS02MG018BD</i>	<i>Сив металик</i>
<i>BS02Y140BD</i>	<i>Светло зелена - RAL 6018</i>
<i>BS02S005BD</i>	<i>Черно</i>
	СЕРИЯ BS03
<i>BS03B001BD</i>	<i>Чисто бяло</i>
<i>BS03B836BD</i>	<i>Бяло - RAL 9010</i>
<i>BS03B902BD</i>	<i>Мръсно бяло - RAL 9002</i>
<i>BS03G075BD</i>	<i>Светло сиво - RAL 7035</i>
<i>BS03Y140BD</i>	<i>Светло зелена - RAL 6018</i>

Препоръчително

Метод на нанасяне

Пръскане

Вискозитет на покритие, 20°C

20 ± 2 s./ DIN CUP 4

Смесване

База: 7 единици (според теглото)

Катализатор (BB.01.Z.006): 1 част (според теглото)

Разредител (TB0050 / TB0035) : 12-18 % според теглото до постигане на желания вискозитет

Трайност на смеската при 20°C

8 часа след приготвянето

Време на съхнене

Пълно съхнене: 48 часа / 20°C

: 45 мин. / 80°C

Температура за нанасяне

10°C - 35°C

Дебелина на слоя

45 ± 5 микрона на сух пласт

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде добре почистена, суха, без замърсявания

**Свойства при мокро
Боядисване**

Вискозитет при предаване, 20°C

50 ± 5 сек. / DIN CUP 4

Плътност на вискозитета
при предаване, 20°C

1.12 ± 0.03 гр/мл

Разтворимост на вискозитета
при предаване

57 ± 2 %

Плътност на апп. вискозитет

1.03 ± 0.03 гр/мл

Разтворимост на апп.вискозитет

47 ± 2 %

Теоритично покритие
сух слойПриблизително 8 м² / 1 кг боя за 45 микрона дебелина на

Практическо покритие

Практическо покритието зависи от фактори като форма на конструкцията, гарпавина, методи и условия на нанасяне. Упътването за нанасяне е :

Голяма площ: Приблизително 70 % от теоритичното покритие.
По-малка площ: Приблизително 50 % от теоритичното покритие

**Мерки
за безопасност и
съхранение**

Период на съхранение

12 месеца в неотворена , оригинална опаковка.

Температура на съхранение:

5°C-40°C.

Внимание

Запалим

Виж етикета за предпазните мерки.

Потребителите на тези продукти трябва да се съобразяват с установения регламент по здравеопазване и сигурност по време на работа и превоз, контакт с отпадъчни вещества.