

Техническа информация

BA-30-G-098

Описание

Алкидно полиуретанов грунд

Двуконпонентен полиуретанов предпазващ грунд с полугланциращ ефект. Грундът има добра адхезия и способност да предпазва от влага и корозия металните и дървени повърхности.

Цветова гама

Сив

Препоръчително

Метод на нанасяне

- 1) Пръскане
- 2) Нанасяне с четка и валеж

Вискозитет на покритие, 20°C

- 1) 22 ± 2 s./ DIN CUP 4
- 2) 45 ± 5 s./ DIN CUP 4

Смесване

База (BA.30.G.098) : 10 части
Втвърдител (BB.30.Z.040) : 1 части
Разредител (TB.1015) : $10 \pm 5\%$ от посочения разредител

Годност на готовата смес

6 часа, след като сместа е готова

Условия на съхнене, %65 RH

Съхнене : 48 часа / 20°C
: 30 мин. / 80°C

Температура за нанасяне

5°C - 40°C

Дебелина на слоя

45 ± 5 микрона на сух слой

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде добре почистена, суха, без замърсявания

Свойства при мокро

Боядисване

Вискозитет при предаване, 20°C

95 ± 5 s./ DIN CUP 4

Плътност на вискозитета
при предаване, 20°C

1.54 ± 0.03 гр/мл

Разтворимост на вискозитета
при прилагане

72 ± 2 %

Плътност на вискозитета
при прилаганеритие

1.35 ± 0.04 гр/мл

Разтворимост на вискозитета
на предаване

61 ± 2 %

Теоритично покритие	Приблизително 6.5 м ² / 1 кг боя за 45 микрона дебелина на сух слой.
Практическо покритие	Практически покритието зависи от фактори, като форма на конструкцията, гарпавина, методи и условия на нанасяне. Упътването за нанасяне е : Голяма площ: Приблизително 70 % от теоритичното покритие. По-малка площ: Приблизително 50 % от теоритичното покритие
----- Мерки за безопасност и съхранение	-----
Период на съхранение	12 месеца в неотворена , оригинална опаковка. Температура на съхранение: 5°С-40°С.
Внимание	Запалим Виж етикета за предпазните мерки. Потребителите на тези продукти трябва да се съобразяват с установения регламент по здравеопазване и сигурност по време на работа и превоз, контакт с отпадъчни вещества.