



SELLACK 2K MS ACRYLIC CLEARCOAT

СЕЛЛАК 2К MS АКРИЛЕН ЛАК

Описание:

Двукомпонентен акрилен лак за нанасяне върху 2К бои с метален ефект.

Свойства:

Лак с висока гланцовост и отлична адхезия, дълготрайност, устойчивост на повреди, без загуба на блясък, издържа на химически и атмосферни въздействия. Отличава се с високо съдържание на твърдо вещество (образува бързосъхнещо покритие с висока плътност на слоя) и лекота на нанасяне и съхнене. Притежава висока бляскавост и способност за полиране. Той съчетава лекота на приложение с минимален риск от свиване. Може да се използва както за частичен, така и за пълен ремонт. Много бързото изсъхване на въздух, както и краткото излагане между слоевете преди ускореното сушене, предпазва от повреда повърхността от праховите частици във въздуха.

Комплект:

СЕЛЛАК 2К MS АКРИЛЕН ЛАК (*2K MS ACRYLIC CLEARCOAT*)

СЕЛЛАК MS АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ (*MS ACRYLIC HARDENER*)

Приложение:

Продуктът се разрежда с Акрилен разредител (10% - 15%). След нанасяне база емайл смесете в съотношение 2:1 лак и втвърдител, използвайки мерителна линия. Температура за нанасяне: 21°C. Когато сместа достигне желания вискозитет (18-22" DIN2/20°C), нанесете лака на 2-3 слоя върху обработваемата повърхност.

Време за изчакване между слоевете: 5 - 10 минути. Нанесете с пистолет с дюза 1,3-1,4 мм под налягане от 3-4 бара. Лакът се нанася до получаване на дебелина на слоя от 35 микрона. Трайност на готовата смес: 4 ч / 20°C.

Теоретично покритие:

9-10 м²/л в препоръчаната дебелина на слоя.

Време за съхнене: при 25°C

- а) Да се пази от прах: 15 мин;
- б) Сух на допир: 5 часов;
- с) Пълно изсъхване (твърдост): 6-8 часа, при температура 60°C: 40-60 минути

Съхранение : При стайна температура в оригинална опаковка минимум 1 година

Разфасовки : 1 л, 5 л