



## TECHNICAL DATA SHEET

### SELLACK PROENAMEL PRIMER АЛКИДЕН ГРУНД - МАТ

### ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ОПИСАНИЕ

Грунд, създаден за подобряване на нанасянето и изпълнението на стирено модифицирани, бързо съхнещи бои на основата на смоли.

#### ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Цвят                                       | Според желанието на клиента                  |
| Гланцовост                                 | <b>Мат</b>                                   |
| Обем на твърдите частици (%)               | 55-58 ±1                                     |
| Тегло на твърдите частици (%)              | 70-75 ±1                                     |
| Теоретична покривност (м <sup>2</sup> /кг) | 10-12 (30 микрона dft)                       |
| Точна на запалване (°C)                    | <23                                          |
| Плътност (гр/см <sup>3</sup> )             | 1,55 ±0,02                                   |
| Сухо на прах (20 °C/час)                   | 1                                            |
| Пълно втвърдяване (20 °C/ден)              | 7                                            |
| Разредител                                 | Индустриален разредител (20-30%)             |
| Начин на нанасяне                          | Безвъздушно, въздушно пръскане, валик, четка |

#### ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Използва се за грундиране на метални повърхности преди нанасяне на алкидна боя.

#### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

**Нова стомана:** препоръчва се обработка с абразивен скрапер Sa 2½. Преди да се нанесе системата, дефектните места на грунда, както и замърсяванията, трябва да бъдат иделано почистени.

**Други метали и леки сплави:** премахнете мазните петна и замърсяванията от повърхността. Трябва да бъде извършено абразивно почистване, за да се получи повърхност с подходяща плътност.

**Поправка и поддръжка:** премахнете мазните петна с подходящ детергент. Премахнете солта и другите замърсявания (чрез високо налягане) с вода. Почистете дефектните участъци чрез продължителна употреба на ръчен инструмент под наклон St 3 или скрапер с поне Sa 2 или по-подходящо Sa½. По-добрата подготовка на повърхността ще подобри изпълнението на грунда. Нанесете продукта добре и по ъглите, така че твърдите частици да се разпределят равномерно. Премахнете праха. Проверявайте, докато дебелината на филма достигне тази от описанието. Ако има сериозни натрупвания на сол в дълбоко корозирали повърхности, се препоръчва употребата на скрапер след измиването с чиста вода под налягане.

#### УСЛОВИЯ ПРИ НАНАСЯНЕ

Средната температура по време на нанасяне и втвърдяване трябва да бъде между +10°C и +35°C. Температурата на готовата смес трябва да не бъде под 12°C, а атмосферното налягане не трябва да надвишава 70%.

За да се предотврати конденза на боята, температурата на материала за нанасяне трябва да бъде с 3°C по-висока от температурата на образуване на конденз. По време на съхненето помещенията трябва да бъдат проветрявани. Нанасяйте само на сухи повърхности, които са почистени от прах, мазнини и други замърсявания.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Времето за съхранение е 1 година на хладно, сухо място и в неотворена опаковка. Избягвайте директна слънчева светлина.

## **РИСКОВИ ФРАЗИ**

[R10](#): Запалим.

[R38](#): Дразни кожата.

[R65](#): Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

[R67](#): Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

## **ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

[S7](#): Съдът да се държи плътно затворен/на проветриво място.

[S16](#): Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

[S23](#): Да не се вдишва газа / дима / парите / аерозола

[S26](#): При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.