Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki
tel./fax: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl

METAL BOX RANAL

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ С АЛУМИНИЕВА МРЕЖА

Описание:

Ремонтният комплект, съдържащащ алуминиева мрежа, кит и втвърдител, има много добра адхезия към повърхностите, включително поцинкована стомана и алуминий. Благодарение на тиксотропното си свойство може да бъде положен по вертикални повърхности на дебел слой. Продуктът се характеризира с висока степен на гъвкавост и лекота на прилагане. Втвърденото покритие е с висока температурна устойчивост, не губи сцепление дори и при температури до 90°C.

Може да се използва при следните повърхности:

- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стари лакирани повърхности
- Полиестерни ламинати

Върху Алуминиевия кит може да бъде нанесен друг пласт:

- Фин кит RANAL
- Течен кит RANAL
- Акрилни грундове RANAL

Съотношение при смесване:

Кит	100 части
Втвърдител	2 - 2,5 части

Внимание: Не връщайте смесения с втвърдител продукт обратно в опаковката.

Начин на употреба:
Преди прилагането на кита, повърхността трябва да се почисти, да се премахне ръждата и да се обезмасли. Изрежете достатъчно количество от мрежата, така че да покрие около 2 см повече от повърхността, която е увредена. Разбъркайте внимателно компонентите според съотношението на смесване. По време на работа температурата не трябва да е по-ниска от 15°C. Нанесете кита с мистрия с дебелина на слоя 4-5 мм по повърхността. Между нанесените слоеве да се изчаква, докато се

втвърдят. Когато продуктът се използва върху поцинкована стомана или алуминий, трябва предварителни да се обработи абразивна кърпа
Внимание: Не нанасяйте при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:
Предварително шлайфане – P80 – P120
Последно шлайфане – P120 – P240

Цвят: бял

Почистване на инструментите: Разтворител за нитроцелулозни продукти.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на кита – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

No.	**Вместимост /** kg+m²	**Опаковка / брой**	**Тегло на кашона / kg**
	0.5	16	9.600

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.