



SELLACK URETHANE SYNTHETIC METALLIC СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

Описание: Гланцова синтетична боя на уретанова основа с висока еластичност и добра физична и химическа устойчивост.

Физични свойства:

Цвят: може да бъде всякакъв.

Гланцовост: 95-105 (60°)

Твърдо вещество по обем 54% $\pm$ 1

Твърдо вещество по тегло 53% $\pm$ 1

Теоретична покривност 10,92 м² / кг

Точка на възпламеняване <23 °C

Плътност 0,92 гр /см³ $\pm$ 0,02

Съхнене на повърхността : 4 часа при 20°C

Сухо на допир: след 12 часа (20°C)

Пълно изсъхване: след 7 дни (20°C)

Разредител: Urethane Sentetik Tiner (10-15%)

Начини на нанасяне: чрез пръскане, безвъздушно, с руло

Повърхности на нанасяне:

Подготовка на повърхността:

Повърхността трябва да бъде суха и почистена от прах, мазнини, масло и други замърсявания. Времето на изчакване между нанасянето на грунда и междинния слой трябва да се вземе предвид.

Препоръки при нанасяне:

Температурата по време на нанасяне трябва да бъде в интервала 10°C - 35°C, а относителната влажност не трябва да бъде над 70%. Температурата на самата боя по време на нанасяне трябва да падне под 12°C. За да не се образува влага по повърхността, температурата на материала трябва да е с 3°C над точката на конденз. В затворени помещения осигурете добра вентилация по време на нанасяне и на съхнене.

Нанасяне:

Бъркайте феролита и добавения разредител поне 10 мин. до образуване на хомогенна смес.

Съхранение: Периодът на съхранение е една година на сухо и хладно място, в неотворена оригинална опаковка. Избягвайте излагане на продукта на директна слънчева светлина.