АДА КОЛОР ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕЛЛАК П.У.ГРУНД ЗА МЕТАЛИ - СИВ

Описание: Полиуретанов сив грунд за метали, който се използва за създаване на адхезия на повърхности като алуминий, поцинковани плочи и други метални повърхности. Премахва ръждата и предотвратява образуването на нова.

Цвят	Сив
Гланцовост	Мат
Твърдо вещество (по обем)	24% ± 1
Твърдо вещество (по тегло)	40% ± 1
Теоретична покриваемост (м²/кг)	24 (15 микрона дебелина)
Точка на запалване (°C)	<23
Плътност (г/см³)	1,05 ± 0,02
Първоначално изсъхване (20°C/минути)	5
Изсъхване на допир (20°C/минути)	20
Окончателно изсъхване (20°C/дни)	7
Пропорция за смесване	П.У.Грунд за метали – 4 части (по тегло) Втвърдител за П.У.Грунд за метали – 1 част (по тегло)
Инструменти за нанасяне	Безвъздушно, въздушно
Годност на сместа	12 часа

Повърхности за нанасяне : Използва се като предварителен слой за защита на стоманени повърхности срещу корозия. Може да се използва и като междинен пласт над цинков силикат и повърхности, върху които е нанесен метален спрей, за да намали „подпухването", както и при заварки.

Условия за нанасяне: По време на нанасяне и втвърдяване температурата на околната среда трябва да бъде между 10 и 35°C, тази на материала – под 12°C, а относителната влажност на въздуха – над 70%. За да се избегне кондензацията, температурата на повърхността трябва да бъде с 3% над точката на оросяване. Осигурете добра вентилация в работното помещение. Повърхността трябва да бъде почистена от масла, греси и прах и трябва да бъде суха. Нанесете продукта на един слой с дебелина, която не надвишава 20 микрона.

Време за съхнене: 1 - 2 часа в нормални условия
15 – 30 минути (80-120°C)

Съхранение: 6 месеца в неотворена оригинална опаковка, предпазен от директна слънчева светлина.