TECHNICAL DATA SHEET

SELLACK PROENAMEL PAINT
АЛКИДНА БОЯ (40-50% гланц)

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Според желанието на клиента
Гланцовост	**40-50** (60)
Обем на твърдите частици (%)	45-58 ±1
Тегло на твърдите частици (%)	60-75 ±1
Теоретична покривност (м²/кг)	11-14 (30 микрона dft)
Точна на запалване (ºC)	<23
Плътност (гр/см³)	1.00-1.30 ±0,02
Сухо на прах (20 ºC/мин.)	10-15
Сухо на допир (20 ºC/час)	2
Пълно втвърдяване (20 ºC/ден)	7
Разредител	Sellack Industrial Thinner (%10-15)
Начин на нанасяне	Безвъздушно, бъздушно, с валяк

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Повърхности на основата на желязо.

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ
По време на нанасянето средната температура трябва да бъде между +10 ºC и +35 ºC. Температурата на приготвената боя трябва да не бъде под +12 ºC, а средната влажност на въздуха не трябва да бъде над %70. За да се предотврати кондензацията на боята, температурата на материала за нанасяне трябва да бъде с 3°C по-висока от температурата на образуване на конденз. По време на съхненето помещенията трябва да бъдат проветрявани. Нанасяйте само върху сухи повърхности, които са почистени от прах, мазнини и други замърсявания.

СЪХРАНЕНИЕ
Времето за съхранение е 1 година на хладно, сухо място и в неотворена опаковка. Избягвайте директна слънчева светлина.

RISK PHRASES
R 8 - R 10 - R 20/21 - R 38 - R 48/20 - R 65

SAFETY PHRASES
S 9 - S 23 - S 25 - S 36/37 - S 60