WENGER

ААА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

# ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

## WENGER HAMMERTONE
## ХАМЕРШЛАК 3 В 1

1. **Почистете повърхността от прах, мръсотия и масла**
2. **Разредете до 20% със синтетичен разтворител**
3. **Разбъркайте**
4. **Нанесете два слоя с четка, валяк или чрез пръскане**
5. **Време на съхнене: 4-6 часа**

Бързосъхнеща боя на алкидно-стиролна основа, използва се като последен слой върху метални повърхности и придава вид на кован метал. Уникалната 3 в 1 формула комбинира преобразовател за ръжда, грунд и лак. Хамершлакът може бързо и лесно да украси и да защити металната повърхност от атмосферни влияния и корозия. За разлика от конвенционалните покрития за метал, хамершлакът се прилага директно върху повърхността и ръждата.

Не е необходимо предварително третиране и грундиране на металните повърхности. Краткият период на сушене на продукта предоставя възможност за извършване на цялата работа в рамките на няколко часа. С хамершлак може да се покрие всичко, което всичко ръждясва и се нуждае не само от трайна, но също и от красива защита. Корозионни инхибитори спират разпространението на ръждата. Частици от закалено стъкло, специални смоли, метални стружки блокират достъпа на влага. Силикони и специални пигменти придават луксозен лъскав цветен вид.

**Области на приложение:** За защита от корозия върху стоманени конструкции, апарати, градински мебели и аксесоари, железни решетки, селскостопански инструменти и оборудване.

**Приложение:** Повърхността, върху която се нанася хамершлакът трябва да бъде чиста и суха. Не е желателно да се използва при силни ветрове. Предотвратете попадане на прах. Покритието трябва да бъде оформено върху повърхността на равномерен слой от боя. Ако ще се нанася чрез пръскане, налягането на компресора трябва да бъде 2 - 3 бара. Пръскането се извършва от разстояние на 15-20 см от повърхността. Не изисква разреждане, но ако е необходимо разредете със синтетичен разтворител до 20%. Преди употреба разбъркайте добре. Препоръчителна температура за нанасяне: 3°C до 35°C.

Време за съхнене (при 25°C): Сухо на прах: 15-20 минути. Нанасяне на следващ слой: 3 часа. При висока влажност на въздуха и температури под 10°C времето за съхнене се увеличава.

**Тониране:** Хамершлакът е готов оцветен.

**Технически данни:**

Свързващ елемент: Епоксиден естер

Вискозитет: 75-80 / 25°C

Плътност: 1,02-1,05 гр/см³

Съдържание на твърдо вещество (% тегло): 52-54 % (изменя се в зависимост от цвета)

Летливи вещества: < 390 гр/л

Препоръчана дебелина на покритието: 35 микрона за слой в изсъхнало положение

Разход: 12-14 м²/л при препоръчителната дебелина на слоя

Блясък (60°): Метален гланц

Точка на блясък: 21°C

Срок на годност: Минимум 3 години (при температура от 5°C до 35°C).

Типовете опаковки: Метални кутии; 0.750 л и 2.5 л

**Предпазни мерки**:

Вреден при поглъщане.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в плътно затворен контейнер.