ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата на издаване: 09.10.2013

FIXA® POOL AND WET FLOOR ADHESIVE MORTAR / FX 11125

ЛЕПИЛО ЗА БАСЕЙНИ И МОКРИ ПОДОВЕ - КЛАС C2TE

Описание:

Еднокомпонентно прахообразно лепило на циментова основа, с висока ефективност, водонепропускливост и гъвкавост.

Области на приложение:

- За интериор и екстериор
- За хоризонтални и вертикални повърхности
- За мокри области като басейни, водни резервоари, сауни, вани
- За лепене на керамика и стъклена мозайка на повърхности като бетон, мазилка и замазка.

Предимства:

- Устойчиво на вода и замръзване
- Продуктът е еластичен и осигурява силно залепване
- Не се влияе от промени в температура
- Осигурява висока стабилност и не се огъва във вертикални приложения

Подготовка на повърхността:

- Повърхността, върху която ще се полага лепилото трябва да бъде много добре подготвена
- Почистете повърхността от всякакви замърсявания като прах, масло, боя, силикон, втвърдяващи вещества и детергенти и други, които биха попречили на адхезията
- Повърхността за приложение трябва да се намокри и да бъде влажна по време на работа. Ако хигроскопичността на повърхността е висока, трябва предварително да се грундира
- За идеална хидроизолация, изолирайте повърхност с AQUAFIX Crystallized Water Isolation Material или AQUACEMENT 2K 207 Double Component Super Elastic Isolation Material преди на нанесете лепилото
- Скосете краищата и подсилете лепилото с мрежа.

Подготовка на разтвора:

- Към 25 кг Лепило за басейни и мокри подове добавете приблизително 6 - 7 литра чиста вода и разбъркайте с миксер с ниска скорост или мистрия, докато се получи хомогенна смес
- Сместа се е оставя за 5 - 10 минути и се разбърква отново преди използване
- Приготвената смес трябва бъде употребена в рамките на 2 - 2,5 часа.

Информация за нанасяне:

- Поставете слой лепило върху долната страна на плочата и срешете с назъбена мистрия, подходяща за размера на плочите
- Плочите се фиксират с натискане, като се започне от най-долния слой във вертикалните приложения и запазете непокрити подвижните връзки

- Лепилото трябва да покрива поне 80% от задната страна на плочата
- При по-големи плочи, лепилото трябва бъде приложено и на задната страна на плочата и на повърхността, като срешете с мистрия в перпендикулярни една на друга посоки
- Фиксирайте плочите с помощта на гумен чук.

Разход:
3,5 - 4 кг/м²

Внимание:
- Избягвайте приложение при температури под 5°C и над 35°C
- Обърнете внимание на количество вода, което добавяте към лепилото. Не добавяйте повече вода от необходимото
- Избягвайте приложение на замръзнал области, за области под риск от замръзване 24 часа или на области отворен към директните слънчева светлина или вятър
- Никога не добавяйте вода и сухо вещество към вече втвърдена смес.

Опаковка:
25 чувал

Срок на годност:
Неотворените опаковки да се съхраняват в суха среда до 12 месеца, подредени максимум 10 опаковки на палет.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти, контакт с храни, кожата, очите и устата трябва да се избягва по време на употреба и съхранение. При поглъщане или злополука, се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики

Вид	:	Фин прах със сив цвят
Плътност на праха	:	~ 1,40 кг / л
Смесване с водата	:	6 - 7 л вода на 25 кг сухо лепило
Период за престой	:	5-10 минути
Годност на готова смес	:	Приблизително. 2 - 2,5 часа
Якост на сцепление при опън	:	След поне 20 минути ≥ 0,5 N/mm² (EN 1346)
Температура на полагане	:	Между +5°C и +35°C
Якост на сцепление	:	≥ 1,0 N/mm² 28 дни (EN 1348)
Свличане	:	≤ 0,5 mm (EN 1308)
Изсъхване	:	24 часа
Температура	:	-30°C / +80°C

* Инструкциите за употреба и техническите данни, предоставени за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията, които се изпълняват в съответствие с международните стандарти при температури на околната среда от 23 ± 2°C и относителна влажност на околната среда на 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене,а по-ниските температури го увеличават.