ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата на издаване: 09.10.2013

MONOFLOOR® 100 READY TO USE SELF-LEVELING COMPOUND (3 - 10 MM) / FX 54025

САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ОТ 3 ДО 10 ММ

Описание:
Саморазливна подова замазка на циментова основа, която елиминира дефекти и нежелани неравности по повърхността. Може да бъде приложена на дебелина до 10 мм.

Области на приложение:
- За интериорни и сухи повърхности
- Жилищни сгради
- Болници
- Учебни заведения
- Търговски центрове, магазини и пазари
- Изравняване на повърхности с дебелина 3-10 мм преди полагане на керамика, гранит, мрамор, твърда дървесина, паркет, ламинат, мокет и PVC настилки.

Предимства:
- Нанася се на дебелина 3 - 10 мм.
- Нанася се бързо и лесно.
- Нивелира се самостоятелно и премахва грапавините от долния слой.
- Замазката може да бъде нанесена върху повърхности от стар бетон.
- Икономичен продукт.

Подготовка на повърхността:
- Обърнете специално внимание на подготовката на повърхността, върху която ще се полага саморазливната замазка
- Повърхността трябва бъде почистена от материали, които биха попречили на свързването, като прах, масло, боя, силикон, втвърдяващи агенти и перилни препарати
- Повърхността трябва бъде здрава, суха и без пукнатини
- Разликата в нивото на на повърхността трябва да се определя воден нивелир или други инструменти за нивелиране
- Грундирайте повърхността с **MONOPRIMER Грунд за подове** за увеличаване на устойчивостта на поглъщане или гладкост.

Подготовка на разтвора:
- Към 25 кг MONOFLOOR 100 Саморазливна замазка (3 - 10 мм) добавете бавно до около 5.5 - 6 литра чиста вода и смесете с миксер с ниска скорост, докато се получи хомогенна смес.
- Разбърканата смес се оставя да узрее 2 - 3 минути и се разбърква отново преди използване.
- Готовата смес трябва бъде използвана в рамките на 30 - 35 минути.

Информация за нанасяне:

- Нанесете MONOFLOOR 100 минимум 30 минути след грундиране на повърхността, в зависимост от условията на околната среда
- Изсипете на приготвената смес в течно състояние на повърхността. Фиксирайте дебелината на слоя със стоманена мистрия и направете корекции на място. Използвайте валяк и обувки с шипове по време на работа
- В за да се предотврати образуването на наслагвания и фуги, ново нанесеният продукт трябва бъде нанасян непрекъснато. Материалът трябва бъде приготвен в повече от един съд и всички съдове трябва бъдат изсипвани на повърхността последователно.

Разход:
1,6 - 1,8 кг / м ^{2} (за дебелина 1 мм)

Внимание:

- Избягвайте приложение при температури под 5°C и над 35°C
- Избягвайте приложение върху замръзнали области, за области под риск от замръзване 24 часа или на области, подложени на директна слънчева светлина или вятър.
- Никога не се опитвайте да разреждате на изтекла смес чрез добавяне на сухо вещество и вода
- Предотвратете твърде бързото изсъхване на материал
- Изчакайте поне 3 дни преди на покривате ново нанесен слой
- Не прилагайте на открито и в индустриални области
- Не прилагайте на мокри или изложени на влага подове
- Системите за подово отопление трябва да бъдат изключени 24 часа преди полагане на саморазливната замазка и да се включат 72 часа след полагането.

Опаковка:
25 кг чувал

Срок на годност:
Неотворените опаковки да се съхраняват в суха среда за 12 месеца, подредени по 10 опаковки на палет.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти, контакт с храни, кожата, очите и устата трябва да се избягва по време на употреба и съхранение. При поглъщане или злополука, се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики

Вид	:	Фин прах със сив цвят
Плътност на праха	:	~ 1,30 кг / л
Смесването с вода	:	5,5 - 6 л вода / на 25 кг сух материал
Годност на готовата смес	:	30-35 минути
Изсъхване за стъпване	:	5 часа
Якост на сцепление	:	≥ 1 N / mm^2 28 дни (EN 1542)
Устойчивост на надраскване от въртящо се колело	:	≤ 1 см ^{3} 28 дни (EN 13892-5)

Сила на огъване	:	≥ 7 N / mm^2 28 дни (EN 13892-2)
Якост на натиск	:	≥ 35 N / mm^2 28 дни (EN 13892-2)
Температура на полагане	:	Между +5°C и +35°C