FIXA "Yapının Kimyası"

ААА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата на издаване: 09.10.2013

FİXA MONOFİX LİKİT
ТЕЧЕН ВТВЪРДИТЕЛ ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ ПРОТИВ ОБЕЗПРАШАВАНЕ И НАДРАСКВАНЕ

Сиво: 51325
Червено: 51325.43
Зелено: 51325.55

Описание:
Повърхностен втвърдител с вид на безцветна течност с нисък вискозитет, който защитава повърхността от прах и абразия. Продуктът се прилага за бетонни и циментови подове, образува кристали от взаимодействие с негасена вар, която се освобождава по време на хидратацията на цимента. Втвърдителят спомага за образуване на водонепропусклива обезпрашена повърхност.

Области на приложение:
- За интериор и екстериор
- Бетонни подове, циментови замазки, каменни подове и др., които трябва да са твърди и обезпрашени
- Фабрики, производствени центрове, механични работилници
- Гаражи, складове
- Приземни етажи и пешеходни зони

Предимства:
☐ Увеличава на устойчивостта на бетонни и циментови подове на запрашване и абразия.
☐ Може бъде приложен на нови и стари подове.
☐ Осигурява постоянно и ефективно съпротивление на повърхността.
☐ Лесен за нанасяне и готов за употреба.
☐ Продукт изцяло на водна основа, безопасен за околната среда.

Подготовка на повърхността:
☐ Повърхността трябва бъде почистена от материали, които предотвратяват адхезията, като прах, масло, боя, втвърдяващи вещества, препарати и мухъл, силикон.
☐ Почистете повърхността с твърда метла или четка, а след това с чиста от прах мека метла или прахосмукачка.
☐ Намокрете повърхността с вода. Изметете излишното количество вода преди на нанесете течният втвърдител.

Информация за нанасяне:
☐ Течният втвърдител трябва бъде приложен на бетонната повърхност равномерно с валяк или четка. Втори слой може бъде прилаган 24 часа след първия слой. Някои повърхности може да изискват полагане на трети слой.
☐ Повърхността трябва да бъде измита с вода ден след прилагане на последен слой

Разход:
Приблизително 200-250 г / м² за всеки слой (варира в зависимост от гладкостта на бетона)

Внимание:
- Избягвайте приложение на замръзнали участъци и на такива, които са под риск от замръзване през следващите 24 часа или на участъци, отворени към директна слънчева светлина или вятър.
- Незабавно след приложения на открито, бетонната повърхност трябва да бъде защитена от въздействие на сняг и дъжд за 2 - 3 часа.
- MONOFIX течност да разклати добре преди използвате. Направете не добави вода.

- Ако на повърхност е пресен бетон, направете не направи на приложение преди на 28 дни втвърдяване период е завършен.
- Мебели, стъкла и декорирани стени трябва бъде защитени от пръски на MONOFIX LIQUID Течен втвърдител.

Опаковка:
30 кг пластмасови баки и 180 кг варели

Срок на годност:
Неотворените опаковки могат да се съхраняват в затворени среди с умерена температура в продължение на 12 месеца. Разклатете преди употреба. Защитете от замръзване.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти, контакт с храни, кожата, очите и устата трябва да се избягва по време на употреба и съхранение. При поглъщане или злополука, се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики

Вид	:	Прозрачна течност
Плътност	:	~ 1.10 кг/л

* Инструкциите за употреба и техническите данни, предоставени за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията, които се изпълняват в съответствие с международните стандарти при температури на околната среда от 23 ± 2°C и относителна влажност на околната среда на 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене,а по-ниските температури го увеличават.