FIXA "Yapının Kimyası"

ADA КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

AKRİLAN 600
UV - УСТОЙЧИВО ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ НА АКРИЛНА ОСНОВА

Код на продукта
64105-64115

Описание:
Еднокомпонентно UV - устойчиво еластично хидроизолационно покритие на акрилна основа

Области на приложение:
- За интериор и екстериор
- За хоризонтални и вертикални повърхности
- За мокри помещения, като бани, кухни
- Плоски и наклонени покриви
- Комини, улуци, стрехи, канали
- Тераси и балкони.

Предимства:
- Продуктът е готов за употреба
- Много еластичен, дори при ниски температури
- Прилага се лесно и бързо с четка или валяк
- Осигурява високо придържане
- Позволява на повърхността да диша
- Може да се оцветява с колоранти на водна основа
- Устойчив на UV
- Може да бъде произведен в различни цветове по желание
- Не образува фуги
- Не съдържа разтворители, неотровен. Подходящ за употреба в резервоари за питейна вода.

Подготовка на повърхността:
- Повърхността за приложение трябва да е добре почистена от вещества, които биха попречили на свързването, като прах, масла, катран, боя, втвърдяващи вещества, силикон, почистващи препарати.
- Слабите и ронливи части от бетон трябва се отстранят; желязо и дървени клинове трябва се демонтират, водни течове и пукнатини трябва да се ремонтират.
- Места, податливи на напукване, като остри ръбове и фуги трябва да бъдат закръглени чрез скосяване.

Разреждане:
Готов за употреба. Когато се прилага като първи слой може да се разрежда с вода до 20%.

Нанасяне:
- AKRILAN 600 се прилага с четка или валяк. За първи слой разредете 20% с вода, всеки следващ слой трябва да бъде с дебелина 1-1.5 мм.
- Всеки слой съхне за 4 - 5 часа, в зависимост от метеорологичните условия. Нанасяйте следващ слой, само ако предишният е напълно изсъхнал.
- Може да бъде подсилен с филц и мрежа
- AKRILAN 600 придобива механична сила 5 дни след полагане и става непромокаем след 7 дни. Окончателно съхнене и сила – 14 дни.
- Защитете срещу щети.

Оцветяване и боядисване:
Продуктът AKRILAN 600 е бял, различни цветове са на разположение при поискване. Може да бъде оцветен с колоранти на водна основа. Може да бъде боядисан с фасаген на водна основа.

Разход:
При 1 мм дебелина на слоя ..... 1,4 кг/м^2
За покриви ..... 3 - 4 кг/м^2
За улуци ..... 2 - 4 кг/м^2

Внимание:
- Избягвайте приложение при температури под 5°C и над 35°C
- Избягвайте приложение върху замръзнали области и при такива под риск от замръзване в следващите 24 часа или при области, подложени на директна слънчева светлина или вятър
- AKRILAN 600 не е подходящ за водни резервоари, плувни басейни, подземни изолации и други, които са подложени на постоянно водно налягане
- Избягвайте контакт с повърхности от метал и стъкло, тъй като може да останат постоянни петна
- Да не се прилага върху мокри и влажни повърхности
- Дръжте опаковката с продукт затворена по време на приложениеи след приключване на работа.

Опаковка:
5 кг и 15 кг пластмасови баки

Срок на годност
Неотворените опаковки могат да се съхраняват в продължение на 12 месеца. Разбъркайте добре преди употреба. Защитете от замръзване.

Здраве и безопасност:
Както при всички химически продукти, трябва да се избягва контакт с храни, кожата, очите и устата по време на употреба и съхранение. При поглъщане се консултирайте с лекар. В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики

Вид	:	Течен акрилен кополимер с бял цвят
Плътност	:	~ 1,30 кг/л
Температура на полагане	:	Между + 5°C и + 35°C
Еластичност	:	150%
Време за изчакване между слоевете	:	4 часа (+ 20°C)
Време за използване	:	5 - 7 дни
Работна температура	:	-20°C / + 120°C

* Инструкциите за употреба и техническите данни за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията в съответствие с международните стандарти при околна температура от 23 ± 2°C и относителна влажност 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене, а по-ниските температури го увеличават.