ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

IMPERMO WATERPROOFING TAPE FOR CONSTRUCTION JOINTS
ХИДРОИЗОЛАЦИОНА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА

Код на продукта
69001-69002

Описание:
Еластичен, термопластичен продукт на еластомерна основа за хидроизолация на фуги и ъгли, съдържа полиестерна мрежа. Използва се за хидроизолация при басейни, бани, тоалетни и мокри помещения преди лепенето на плочки и теракот.

Области на приложение:
- Интериор и екстериор
- Преди плочки, керамика и хидроизолация в мокри места, като басейн, воден резервоар, баня и тоалетна
- Входящи и изходящи отвори за тръби при води резервоари, басейни
- В балкони и тераси, между на слоевете на изолационния материал, полаган с четка
- Изолиране на динамични (в движение) пукнатини и фуги, които се появяват по настилки и стени.

Предимства на продукта:
- Осигурява подсилване на изолационния материал, полаган с четка
- Лесно се реже и се залепя
- Поставя се на място преди да се излее бетона и осигурява изолация, като се задържа вътре, след като бетона се втвърди
- Не се разкъсва, когато се подлага на въздействия и огъване
- Устойчив на някои химикала
- Икономичен.

Подготовка на повърхността:
Повърхността за приложение трябва да бъде почистена от материали, които пречат на сцеплението, например прах, масло, боя, силикон, втвърдители и перилни препарати.

Нанасяне:
- Хидроизолационният материал трябва бъде съобразен с условията на мястото и на околната среда
- Преди прилагане, Хидроизолационната лента се разрязва в подходящ размер, спрямо мястото за приложение
- След на полагане на първия слой на хидроизолационния материал с четка, лентата се полага на фугите, ъглите и хоризонтално-вертикални снадки и динамични пукнатини. За да се вгради успешно лентата, положете малко повече материал в първия слой от изолацията.
- Местата с хидроизолационна лента се загряват с поялник, докато PVC в лентата омекне и се свърже чрез натискане, като се припокриват краищата, за да се осигури постоянна и непрекъсната изолация.
- Вторият слой на изолационния материал се нанася върху лентата, като я покрива изцяло и така изолационният процес е завършен.

Разход:
Линеен метър.

Внимание:
- Уверете се, че хидроизолационната лента е покрита изцяло след полагането.

- Да се съхранява в хладна и суха среда.
- Да не се доближава до огън. В случай на пожар, да се гаси чрез пръскане с водна струя и CO_2 пяна.
- Да се съхранява в затворен склад, далеч от слънчева светлина и предпазен то от замръзване.
- Не се препоръчва да се употребява в среда, където температурата е висока.

Опаковка:
Ролка 50 м

Здраве и безопасност:
В случай на поглъщане се консултирайте с лекар. Трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Технически характеристики:

Вид	Ролка; сиво в средата, бяло покрая
Тегло	27 гр/м (100/50) мм ; 35 гр/м (120/70) мм
Дебелина	0,67 мм (100/50) мм ; 0,56 мм (120/70) мм
Широчина	100 мм (термопластична еластична секция 50 мм) 120 мм (термопластична еластична секция 70 мм)
Скъсване при надлъжно удължаване	29% (DIN EN ISO 527-3)
Скъсване при странично удължаване	125% (DIN EN ISO 527-3)
Максимално налягане при разрушаване	3 бара положителна
UV Устойчивост	Минимални 500 часа (DIN EN ISO 4892-2)
Работна температура	-30°C / + 90°C

* Инструкциите за употреба и техническите данни за продуктите са получени в съответствие с нашия опит и изпитанията в съответствие с международните стандарти при околна температура от 23 ± 2°C и относителна влажност 50% ± 5. По-високите температури намаляват времето за съхнене, а по-ниските температури го увеличават.