

AAA KOLOR EOODSUPERFILLI BOYA
MOBİLYA BOYALARI

FILLI BOYA SUPER POLIÜRETAN TECHNIK FARBE /HARDENER

П.У. БЯЛА БОЯ 2+1 - СЕРИЯ SUPER

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Двухкомпонентна полиуретанова боя, която образува твърд и гъвкав слой с висока устойчивост на пожълтяване, надрасквания и удари. Може да бъде нанасяна 24 часа след шлайфане на повърхността.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се използва безопасно за всички видове MDF, масивно дърво и дървен материал.

ПРОПОРЦИЯ НА СМЕСВАНЕ

П.У. Бяла боя 2+1: 2 части (по тегло)

Втвърдител за П.У. Бяла боя 2+1: 1 порция (по тегло)

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредете 20-30% с Полиуретанов разредител

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанася се върху повърхности, третирани с полиуретанов грунд и шлайфани. Пригответе смес по указаната пропорция. Разбърква се добре и се прилага на 2 или 3 слоя в зависимост от повърхността. Препоръчва се да се изчака 5 до 10 минути между всеки слой. Годност на готовата смес: 3 часа.

ИЗСЪХВАНЕ (20°C)

Сухо на допир: 30-45 минути

Пълно изсъхване: 24 часа

РАЗХОД

1 кг боя може да покрие от 10-12 м² площ на един слой в зависимост от повърхността и метода на приложение (с изключение на загубите). За определяне на окончателен разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Боята може да се съхранява в продължение на 1 година, а втвърдителят може да се съхранява в продължение на 6 месеца, ако не се отваря. Съхранявайте в добре вентилирана среда, без пряка слънчева светлина между 5°C и 30°C и с взети противопожарни мерки.

Когато е необходимо, моля потърсете информационните листове за безопасност на стоките за повече информация за здравето, безопасността и рисковете при употреба и предпазните мерки, свързани с продуктите.

Само за професионална употреба.

Този технически лист е изготвен въз основа на лабораторни данни при нормални условия, моля консултирайте се с технически персонал за детайли, които не са предвидени по-горе. В противен случай фирмата-производител не може да носи отговорност за проблеми, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Произведено от Betek A.Ş с TS-EN ISO 9001 Сертификат за съответствие.