



ПРОДУКТОВА ГРУПА ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

ВЕТЕКТЕСТ FIBER MESH – СЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА

ОПИСАНИЕ

Съклотекстилна мрежа с тегло 160 гр/м² и едрина 4 x 4 мм, устойчива на алкална среда, използва се в система за топлоизолация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тегло: 160 гр/м² ± 5% DIN 53 854
- Сила: мин. 40 N / mm (основа и вътък) DIN EN ISO 13934-1
- Сила след алкален тест: мин. 50% (28 дни в 5% разтвор на NaOH)
- Произвежда се в съответствие с TS EN 13496

ЗАЯВЛЕНИЕ

В системата за топлоизолация върху стената се нанася топлоизолационна шпакловка. В нанесеното покритие се полага армиращата мрежа и се загладва със шпакла. Мрежата се поставя така, че снадките да се припокриват 10 см. Ъглите на прозорците и вратите допълнително се укрепват диагонално с армиращата мрежа. Върху все още влажната повърхност се нанасят 2 слоя шпакловка и се загладва. Общата дебелина на шпакловката трябва да бъде 3-4 мм. Обикновено 1/3 част от шпакловката остава над мрежата. Самата мрежа не трябва да се вижда след шпакловането. Когато повърхността изсъхне могат да се нанасят грунд и мазилка. Мрежата може да се използва и при по-дебели мазилки като носещ елемент. Може да се използва и между два слоя хидроизолационни мазилки за предотвратяване на пукнатини и за по-голяма еластичност.

ОПАКОВКА

Руло 50 x 1.1 м = 55 м²

СЪХРАНЕНИЕ

Неограничен срок, като се предпазва от физическо увреждане.