1-09-2016

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АКРИЛЕН БЪРЗ ЛАК - 5:1 FAST



ОПИСАНИЕ:
Бърз Лак на акрилна основа (от високо качествени смоли). Създаден за бързи и професионални ремонти. Характеризира се с много добра адхезия към различни основи, което осигурява добра анти корозионна защита. С висок вискозитет е, което позволява нанасянето му на много дебели слоеве, при запълване на драскотини и изглаждане на неравности по субстрата. Може да се шлифова сухо и мокро.

Грундът може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Стари боядисани повърхности,
- Полиестерен кит,
- Стомана,
- Синтетични грундове,
- Епоксидни грундове,
- Пластмасови материали,
- Полиестерни ламинати.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА:

- Старите боядисани повърхности трябва да бъдат обезмаслени и обработени с шкурка (сухо) със зърненост P220 - P360,
- Полиестерният кит трябва да бъде обработен с шкурка (сухо) със зърненост P240 - P320,
- Стоманените повърхности трябва да бъдат обезмаслени и обработени с шкурка (сухо) със зърненост P120 - P240,
- Пластмасовите материали трябва да бъдат обработени с Антисиликонов обезмаслител и матирани с платнена шкурка, след което обезмаслени и покрити с добавка за увеличение на адхезията и добавка за еластичност.
- Полиестерните ламинати трябва да бъдат обезмаслени и обработени с шкурка (сухо) със зърненост P280.

RANAL Sp. z o.o.
Tel.: +48 34 329 45 03 Warszawska 36a www.ranal.pl
Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl

1-09-2016

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪОТНОШЕНИЯ ПРИ СМЕСВАНЕ:




	от обема	от теглото
Лак	5%	100%
Втвърдител	5%	12%
Разредител	10% - 20%	10 – 15%

ВНИМАНИЕ! Препоръчваме използването на Лак и Втвърдител от RANAL.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

След като сте нанесли един слой, изчакайте около 5-10 минути, за да изсъхне. Нанесете два или три слоя. Изсъхването зависи от температурата и дебелината на слоя. 10 минути след нанасянето на последния слой може да втвърдите повърхността с по-висока температура.

ВИСКОЗИТЕТ НА СПРЕЯ:



Лакираща система:
10% от Разредителя за Лак
DIN 4/20^{O}C около 70s
Грундираща система:
20% от Разредителя за Лак
DIN 4/20^{O}C около 50s

НАЛЯГАНЕ И ДЮЗА НА ПИСТОЛЕТА:



Лакираща система:
10% от Разредителя за Лак
∅1.6÷1.8mm, 1,8÷2,2 бара
Грундираща система:
20% от Разредителя за Лак
∅1.6÷1.8mm, 1,8÷2,2 бара


ВНИМАНИЕ! Дебелина за всеки слой - 50 - 60 μm.

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА (ПРИ СМЕСВАНЕ С ВТВЪРДИТЕЛЯ):



20 минути при температура 20^{o}C

ИЗПАРЯВАНЕ:



5 - 10 минути

RANAL Sp. z o.o.
Tel.: +48 34 329 45 03 Warszawska 36a www.ranal.pl
Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl

1-09-2016

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪХНЕНЕ:



2 часа при температура 20°C
20 минути при температура 60°C.

ШЛИФОВАНЕ:



Сухо шлифоване: Шкурка със зърненост P360 – P500



Мокро шлифоване: Шкурка със зърненост P600 – P1000

РЕАЛНО НИВО НА ЛЕТЛИВИТЕ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС):

ЛОС II/B/c= 540g/L, ЛОС = 510 g/L

КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ:

1 L. от продукта (лак + втвърдител), в правилното съотношение може да покрие около 5.5m^2 на покривен пласт с дебелина 100 µm.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:

Акрилен разредител или нитро разредител на RANAL.

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далече от източници на топлина. Годност на продукта в оригиналната опаковка на лака е 24 месеца при температура 20˚C и 12 месеца за втвърдителя.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Според Информационния Лист за Безопасност на съответния продукт.

Арт. №	**Вместимост**	**Комплектът включва**:
11004	800 ml + 160 ml	6 отделни части

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти.

RANAL Sp. z o.o.

Tel.: +48 34 329 45 03 Warszawska 36a www.ranal.pl
Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl