



ABC KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

Лист с технически данни
TDS

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE/БЪРЗО ФИКСИРАЩО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

1 – ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- ABC 444 Magic Bond Adhesive е еднокомпонентно бързо втвърдяващо се полиуретаново лепило. Съчетава висока якост на свързване с бързо втвърдяване. Използва се за залепяне на почти всички най-често употребявани строителни материали.

2 – СВОЙСТВА

- Бързо втвърдяване
- Кратко време за натиск
- Прозрачно
- Изключително висока якост на свързване на множество субстрати.
- Тиксотропно, без дрейф, идеален за вертикални фуги.
- Ниска консумация, икономичен
- Добри свойства на запълване
- Съответства на D4 съгласно DIN EN 204
- Лесен за използване
- Удобен за потребителя: позволява повторно позициониране
- Много добра устойчивост на химикали.
- Отлична устойчивост на влага и климатични условия.
- Не се свива
- Слаба миризма
- Може да се използва се при влажни субстрати

3 - ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вместо пирони и винтове при много дейности от типа „направи си сам”
- За закрепяне на поставки, корнизи, гипсокартон, килими и др., в много строителни дейности като груба свързваща основа
- При запълване на празнини и пукнатини
- За дървесина, пластмаса, тухли, стъкло, керамика, приложение при метали и др. дейности на залепяне

4 - ОПАКОВКА

- Флакони от 310 мл (30 бр. в кутия),

5 - Цветове

- Прозрачен

6 - СРОК НА ГОДНОСТ

- 12 месеца в неотворена опаковка на хладно, сухо място за съхранение при температури между +50 ° C и + 25 ° C

7 - БЕЛЕЖКИ

- Пазете от замръзване. Дръжте далеч от деца.



ABC KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

Лист с технически данни
TDS

8 - БЕЗОПАСНОСТ

- За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

9- ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Химична база	Полиуретанов преполимер
Втвърдява при	Влага
Консистенция	Тиксотропна
Отворено време за работа:	5-10 min (при 23°C и %50 относителна влажност)
Време за натиск	15 -20 dk
Разход	180 – 220 gr/m2

10 - ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.