



ABC KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
TDS**ABC 300 EXTRA SILICONIZED SEALANT/
ВОДОУСТОЙЧИВО П.У. ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО, клас D4****1 – ОПИСАНИЕ**

- ABC 300 Extra Siliconized Sealant е водоустойчиво П.У. лепило за дърво, клас D4.

2 – СВОЙСТВА

- Много лесно приложение.
- Създава трайно водоотблъскващ слой след втвърдяване.
- Устойчиво на атмосферни условия, остава еластично дълго време след втвърдяване.
- Може да се боядисва, не е на маслена основа и не въздейства върху повърхността, върху която се използва.

3 - ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Разширява фугата между сглобяемия конструктивен елемент.
- При монтаж на дървена, PVC, желязна и алуминиева дограма.
- Лепи камък, дърво, бетон, мазилки и тухли и др.
- За уплътняване на прозореца и рамката на врати около зидарията

4 - ОПАКОВКА

- Флакони от 500 g.(30 броя)
- 400 ml-600 ml флакони
- Кофи от 5, 10, 25 и 300 kg.

5 - ЦВЕТОВЕ

- Бял
- Черен
- Сив
- Кафяв
- Златен дъб
- Бежов

6 - СРОК НА ГОДНОСТ

- 18 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение при температури между +50 ° C и + 25 ° C

7 - БЕЛЕЖКИ

- Да се пази от замръзване. Дръжте далеч от деца.



ABC KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

TDS

8 - БЕЗОПАСНОСТ

- За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

9- ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Химична основа	Акрилен полимер
Втвърдява при	Влага
Плътност	1,62±0,03 gr/cm ³
Лепи след	15-60 мин. (23 °C % 50 влажност)
Втвърдяване	2 mm/24 часа (23 °C , %50 влажност)
Температура на нанасяне	+5 ⁰ C +25 ⁰ C
Ph	7,5-9
Свиване на обема	% 29
Намаляване на тегло	% 18 ±3 gr/cm ³
Разтегляне	>%100
Модул 100% удължаване	≥ 0,20 Мра
Макс. издръжливост на опън	≥ 0,30Мра
Издръжливост на опън	≥ 0,10 Мра

10 - ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.