

РАЗДЕЛ ИНТЕРИОРНИ ДЕКОРАТИВНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

BETEK HYGIENIC PAINT SEMI-GLOSS **АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС - ПОЛУМАТ**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Антибактериална, минимално алергенна, на водна основа, копринено-матирана, миеща, декоративна, покривна, интериорна боя, което включва всички характеристики на интериорните бои, които могат да бъдат мити благодарение на невероятната хармония и оптимизация на силиконовите материали от ново поколение, силиконови пълнежи, пигменти и акрилни свързващи вещества и е модифицирана с химикали, предотвратяващи появата на микроорганизми.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Нанася се на повърхности, изложени на риск от развитие на бактерии, дължащ се на високи температури, като в индустриални помещения, които не са външно изолирани срещу топлинни загуби, кухни, заведения за хранене, летни навеси, бани, складове, здравни заведения, за да се вземат предпазни мерки срещу развитието на бактерии. Минимално алергенна, копринено-матова интериорна боя, разработена за предотвратяване на развитието на бактерии в индустриалните помещения благодарение на специалната формула и технология.

Голямата здравина на Betek Hygienic Paint, постигната със силиконова технология, се подобрява още повече с новата "Color and Surface Protection Technology" и достига най-високото ниво. Няма неприятен мирис, благодарение на формулата на водна основа. Екологична.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанася се върху бетон, експониран бетон, мазилка, MDF, сглобяеми бетонни панели, тухли, стари боядисани повърхности, стъклотекстил, тапети, които могат да се боядисват заедно с подходящ грунд за предотвратяване на развитието на бактерии, в кухня, трапезария, летни навеси, баня, склад, здравни институции, детска стая, стени в детски градини, за да се предотврати рискът от формиране на мухъл. Показва висока декоративна производителност върху завършени сатинирани повърхности, с нанесена паста като подслой. Тази боя не трябва да се нанася директно върху ронливи слоеве.

НАНАСЯНЕ

Почистете повърхността за нанасяне от всякакви замърсявания, прах, формовъчно масло, ронливи слоеве и се уверете, че повърхността за нанасяне е стабилна, суха, чиста и самоносеща. Изчакайте времето за втвърдяване (28 дни) за бетон, груб бетон, нови измазани повърхности и почистете свободните частици от гипс с шабър или други подобни методи. Коригирайте и поправете повърхността, ако е необходимо.

Третирайте с шкурка старите боядисани повърхности (водоразтворими) като използвате фина шкурка и след това нанесете грунд. Използвайте нашия пигментен грунд **Betek Primer** или **Betek Lux Primer** за тези повърхности или за нови шпакловани повърхности, които ще се третират за първи път. Нанесете един слой **Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer** или **Betek Gypsum Primer** върху попиващи и високо прахообразуващи повърхности като гипс, вар, варовик и газобетон без да ги обработвате с гребен и изглаждате. Не нанасяйте директно на вар. Нанесете един или два слоя покривна боя, след като нанесете един слой боя за покриване на петна Betek Kapatan и един слой **Betek Lux Primer** върху много мръсни повърхности, за да подобрите степента на покриване. Бъдете внимателни и се уверете, че температурата на околната среда и на повърхността остава между +5°C и +30°C по време на нанасянето и периода на изсъхване на продукта.

Можете да получите достъп до формулярите за Информационен лист за безопасност на материала и Разтворени вещества, включително информацията относно подробното приложение, рисковете и предпазните мерки за здраве и безопасност на www.betekexport.com.

ВНИМАНИЕ:

Прозрачни грундове: Нанесете един слой **Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer** или **Betek Gypsum Primer** без да ги обработвате с гребен/изглаждате върху попиващи и високо прахообразуващи повърхности като гипс, вар, варовик и газобетон. Ще се образува стъклена повърхност, когато тези грундове се нанасят върху старо боядисани повърхности (водоразтворими) без голямо образуване на прах и повърхности с лепило/паста. По такива повърхности могат да се забележат проблеми с покривността, напукването и/или сцеплението, дори ако последната ръка се нанася 7-8 пъти. В такъв случай продължавайте да третирате с шкурка и стъргало, докато стъкленият слой бъде напълно отстранен. Пигментни грундове: Използвайте **"Betek Primer"** като грунд/преходен грунд за повърхности на стени, на



които е нанесен грунд, така и водоразтворими бои. Тъй като свързващото вещество се абсорбира, когато такива грундове се поставят върху попиващи и високо прахообразуващи повърхности като гипс, вар, варовик и газобетон, повърхността ще има прашен външен вид и ще се забелязват проблеми. Пастирани повърхности: Нанесете прозрачни грундове, без да ги обработвате с гребен/изглаждате (чрез прекарване на валяка еднократно в посока надолу) върху попиващи и високо прахообразуващи повърхности като гипс, вар, варовик и газобетон, ако повърхностите ще се обработват с паста. След това нанесете готова за употреба паста (повърхността трябва да бъде изравнена с паста, която е съвместима с боята под и над нея), продължете с **Betek Lux Primer** и преминете към последния слой. Правете неравности по повърхността често, ако върху стара боя ще полагате мазилка. В противен случай финалната боя ще падне заедно с мазилката.

Почистване на вар и ронливи слоеве: Почистете старите слоеве боя, които не могат да се задържат и абсорбиращите повърхности като вар под боята, като използвате телена четка, скрепер и/или спирала. Или почистете, като използвате водна струя с максимум 250 bar, след като сте направили тест. Не забравяйте да направите тест в случай на водна струя или при методи с използване на шкурка. В противен случай високото налягане може да повреди повърхностите и да доведе до необходимост от голям ремонт и корекция.

За безвъздушно пръскане:

Налягане: 120-140 bar

Ъгъл на дюзата: 50°

Размер на дюзата (в инчове): 0,019"

Разреждане: 5%

РАЗРЕЖДАНЕ

Препоръчва се да се нанася в два слоя след разреждане с 10% чиста вода при нанасяне с четка и валяк.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ (при 20°C, 65% относителна влажност):

Сухота на допир: 30 - 60 минути

Период на изчакване между слоевете: 4-6 часа

Окончателно съхнене: 24 часа (времето на съхнене може да бъде по-дълго при по-висока относителна влажност и по-ниски температури)

РАЗХОД

55-80 ml/m² единично покритие в зависимост от типа, степента на абсорбиране и структурата на повърхността, върху която се нанася. С 1 литър могат да се боядисат 13-18 m². Извършете пробно нанасяне, за да изчислите точно разхода.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява неразопакован в собствената си опаковка в продължение на 2 години в хладна и суха среда, защитена от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете опаковката по херметичен начин веднага след нанасянето.

ОПАКОВКА

15 L, 7.5 L, 2.5 L

Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за опасност

H317 Може да предизвика алергична реакция на кожата.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P321 Специализирано лечение (вж на този етикет).

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P333+P313 При поява на кожно раздразнение или обрив: Потърсете медицински съвет / помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби.

Яркост: Клас G2

Размер на гранулите: Клас S1
Покривност: Клас 2 (7m²/L)
Устойчивост на мокро триене: Клас 1

Този технически лист е изготвен въз основа на лабораторни данни при нормални условия. Консултирайте се с техническия персонал за подробности, които не са предоставени по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не носи отговорност за неизправности, които могат да възникнат поради липса на информираност. Дружеството си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля, вижте информационните листове за безопасност за повече информация относно рисковете за здравето, безопасността и справянето с рисковете и предпазните мерки, свързани с продуктите.