



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА № 15142 HS950400 П.У. БЯЛА БОЯ – 20% ГЛАНЦ

Дата на създаване: 17/09/12

Дата на редакция: 18/10/16, версия 2

ICA S.p.A. - Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
36060 Romano D'Ezzelino (VI) ITALY
Tel. + 39 0424 8386 Fax + 39 0424 37497

ПРОДУКТ: HS950400

П.У. БЯЛА БОЯ – 20% ГЛАНЦ

ОПИСАНИЕ: Бяла полиуретанова боя с добра покривна мощност, отлична мекота, добра еластичност и устойчивост на надраскване; тя е особено подходяща за оцветяване на всякакъв вид дървени части във вътрешни помещения. В сравнение с нашите цветни матови бои от серията OP400, боята **HS950400** съхне по-бързо и по-малко пожълтява.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Физическо състояние: бяла течност

Съдържание на твърдо вещество в %: 65 ± 2

Гланц: 20 ± 3

ПРИЛОЖЕНИЕ: Чрез пръскане и чрез робот (завеса)

Препоръчваме разреждане до 10 - 20% с нашия полиуретанов разредител SV420010 или в особено горещо време с нашия бавен разредител SV421015. При нанасянето чрез пръскане използвайте дюза с диаметър 1,8 - 2 мм и въздушно налягане от 3 - 4 atm. С помощта на робот (завеса) поддържайте постоянен вискозитет 18 - 20 "FORD CUP n.4 чрез периодично добавяне на полиуретанов разредител през мерителната чаша или директно в чашата на робота. За всички видове приложения разходът е 120 - 160 г / м². Втвърдители: 40% по тегло или 60% по обем с SC270266 or SC290376.

Изсъхване:

Сухо на прах: 10 - 15 минути

Сухо на допир: 30 минути

Пълно изсъхване: 5 часа

Отворено време за работа: при 20°C: 4 часа (разреден до 10% с D1010)

Срок на годност при 20°C: 365 дни при правилно съхраняване в неотворена опаковка
NB:

1. Продуктът се предлага в различни пастелни цветове, както е показано в цветовия каталог на ICA.
2. За да намалите пожълтяване с времето, особено ако е изложено на светлина, използвайте нашия катализатор C376A или C378A, като запомните, че изсъхването може да отнеме по-дълго време с тези катализатори.
3. Разклатете първия компонент добре преди употреба.
4. За да получите покрития без дефекти, препоръчваме да ги нанесете в места без прах.
5. Нанасянето чрез пръскане трябва да се извършва в добре проветриви помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЯРКА	СТОЙНОСТ	МЕТОД
Специфично тегло при 20°C:	g / ml	1,39 ± 0,05	MP01
Вискозитет F.C. 2 при 20°C:	сек	75 ± 7,5	MP04
Тънкост:	µm	30 макс.	MP12

Стойността за контрол на качеството на вискозитета се отнася до продукта непосредствено след проверката. Всички варианти на данните, посочени в техническата документация могат да се дължат на обстоятелства като срокът и условията на съхранение.

Винаги проверявайте дали продуктът е подходящ преди да го използвате. Ние не можем да приемем отговорността за резултата. Информацията, съдържаща се в тази техническа характеристика, както и всякаква вербална информация, се основава на нашите знания. Ние не поемаме отговорност за остаряла или неточна информация. Информацията трябва да се счита за остаряла при издаването на нова техническа характеристика. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да поискате последната редакция.
