

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**0431FSS****Кансай Температууроустойчива боя - Черна****Описание на продукта**

Боя на основата на модифицирана силиконова смола и устойчиви на топлина пигменти, разработена за металната индустрия с висока устойчивост на температура и корозия.
Температууроустойчива до 540°C за стомана и 480 ° C на алуминизирана стомана.

Характеристики на боята

Цвят Черно.
Твърди частици (по обем) 44 ±2 %

Теоретична покривност Приблизително 17 м² / 1 кг боя за сух филм с дебелина 20 микрона.
Практическа покривност Практическата покривност зависи от фактори като форма на конструкцията, грапавост на повърхността, методи и условия при нанасяне.

Насоките при пръскане са:
Големи зони: Приблизително 70% от теоретичната покривност
Малки зони : Приблизително 50% от теоретичната покривност

Информация за нанасяне

Метод за нанасяне Пръскане
Вискозитет на нанасяне, 20 C 20 ±2 сек. / DIN CUP 4
Пропорция на смесване
Разредител (TF0001) : 3 - 6% по тегло

Условия на съхнене, 65% RH Сухо на допир : 10-15 мин / 20°C
Пълно изсъхване: 60 мин / 200°C (температура на обект)
Температура на нанасяне, 65% RH 5-45° C
Дебелина на филма 15-20 микрона сух филм
Подготовка на повърхността Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.

Съхранение и информация за безопасност

Време за съхранение Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 C - 30°C. Вижте етикета за предпазните мерки. Потребителят е необходимо да се съобразява с националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците от продукта. Вижте Информационния лист за безопасност за по-детайлна информация.