

Техническа характеристика**BS31
КАНСАЙ П.У. Биндер Гланц(75-90% гланц)BS31****Описание на продукта**

Двукомпонентно, полиуретаново гланцово покритие. Разработено за високите изисквания на индустрията за физическа и химическа устойчивост.

Характеристики на боята

Цвят	Всички нюанси могат да бъдат постигнати.		
Твърди частици (по обем)	35 ±3 %		
ЛОС (летливи органични съединения)	≤ 550 гр/лт		
Теоретична покривност	Приблизително 8,5 м ² / 1 кг боя за сух филм с дебелина 35 микрона.		
Практическа покривност	Практическата покривност зависи от фактори като форма на конструкцията, грапавост на повърхността, методи и условия при нанасяне.		
	Насоките при пръскане са:		
	Големи зони: Приблизително		70% от теоретичната покривност
	Малки зони : Приблизително		50% от теоретичната покривност

Информация за нанасяне

Метод за нанасяне	Пръскане		
Вискозитет на нанасяне, 20 С	20 ±2 сек. / DIN CUP 4		
Пропорция на смесване	База (BS31)	: 4	по обем
	Втвърдител (BB30Z040)	: 1	по обем
	Разредител (TB0031)	: 8-12% по тегло	
Живот на сместа, 20 С	4 часа след като сместа е приготвена		
Условия на съхнене, 65% RH	Сухо на пипане : 48 часа / 20° С : 30 мин. / 80°С		
Температура на нанасяне, 65% RH	10 С - 40 С		
Дебелина на филма	35±20 микрона сух филм		
Подготовка на повърхността	Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.		

Съхранение и информация за безопасност

Време за съхранение	Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 С - 40 С. Вижте етикета за предпазните мерки. Поробителят е необходимо да се съобразява с националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците от продукта. Вижте Информационния лист за безопасност за по-детайлна информация.
Предупреждения	