

Техническа характеристика**KS94
КАНСАЙ АЛКИДНА БОЯ - МАТ (15-20% Гланц)****Описание на продукта**

Последен слой покритие на основата на модифицирани алкидни смоли. Специално разработен за добра издръжливост при екстериорни приложения, придаващ матов вид.

Характеристики на боята

Цвят	Всички нюанси могат да бъдат постигнати.	
Твърди частици (по обем)	44 ±3 %	
ЛОС (летливи органични съединения)	480 g/l	≤ 550 гр/лт
Теоретична покривност	Приблизително 5.8 м ² / 1 кг боя за сух филм с дебелина 45 микрона.	
Практическа покривност	Практическата покривност зависи от фактори като форма на конструкцията, грапавост на повърхността, методи и условия при нанасяне.	
	Насоките при пръскане са:	
	Големи зони: Приблизително	70% от теоретичната покривност
	Малки зони : Приблизително	50% от теоретичната покривност

Информация за нанасяне

Метод за нанасяне	Пръскане	
Вискозитет на нанасяне, 20 С	20 ±2 сек. / DIN CUP 4	
Пропорция на смесване	Разредител (TK0001) : 10-20% по тегло	

Условия на съхнене, 65% RH	Сухо на прах : 3-5 мин / 20° С Сухо на допир: 6-12 мин. / 20°С Пълно изсъхване: 5-6 дни / 20°С
----------------------------	--

Температура на нанасяне, 65% RH	5-45° С
---------------------------------	---------

Дебелина на филма	45±10 микрона сух филм
-------------------	------------------------

Подготовка на повърхността	Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и незамърсени.
----------------------------	---

Съхранение и информация за безопасност

Време за съхранение	Минимално 12 месеца в неотворена оригинална опаковка при температура 5 С - 40 С. Вижте етикета за предпазните мерки. Потребителят е необходимо да се съобразява с националните стандарти на здравеопазването, сигурността, транспортирането и изхвърлянето на отпадъците от продукта. Вижте Информационния лист за безопасност за по-детайлна информация.
Предупреждения	