ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ ИНТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

BETEK PRIMER – БЯЛ ГРУНД

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Бял грунд за интериор на основата на акрилна кополимерна емулсия.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Грундът увеличава адхезията между латекса и повърхността, подобрява придържането и намалява разхода на латекс. Има добра покривна способност и сцепление.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Грундът е подходящ за полагане върху груб бетон, гладки и грапави мазилки, повърхности на минерална основа, избледнели самоносещи стари боядисани със силиконови или акрилни бои.

НАНАСЯНЕ
Уверете се, повърхността на приложения е гладка, здрава и в добро състояние, за да може да задържи грунда и латекса. Почистете всички видове петна, прах, грес, ронливи слоеве и направете необходимите корекции на повърхността. Спазвайте определените периоди за изсъхване на бетон, груб бетон и нови измазани повърхности (28 дни). Шлайфайте повърхностите, като използвате фина шкурка, преди да започнете да грундирате стари повърхности, боядисани със синтетични бои или с бои на водна основа, които са полуматови или гланцови. Нанесете грунда само след остъргване, шлифоване или механично почистване, ако гипсовите частици създават проблем. Уверете се, че температурата на заобикалящата среда и на повърхността е между +5°C и +30°C по време на полагането и докато грундът е напълно сух и предпазете повърхностите от замръзване. Нанесете грунда на един слой с помощта на четка, валяк или безвъздушно пръскане.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

ВНИМАНИЕ:
Безцветни грундове: Прилагайте Дълбокопроникващият безцветен грунд за латекс върху абсорбиращи интериорни повърхности и високо генериращи прах повърхности като гипс, вар и газобетон (интериор-екстериор) на един слой без наслояване и полиране. Нежелана лъскава повърхност ще се образува, ако приложите тези грундове върху старо боядисани повърхности (с бои на водна основа), ниско абсорбиращи и покрити с лепило или акрилен кит повърхности. Биха възникнали проблеми с покритието и адхезията, напукване, дори и да се приложат 7-8 слоя латекс. При такива случаи продължете шлифоването и остъргването, докато стъкловидния слой е напълно отстранен.
Бели грундове: Използвайте Белия грунд за латекс върху повърхности, които са вече грундирани и боядисани с боя на водна основа. Ако такъв грунд се прилага върху абсорбиращи повърхности и високо генериращи прах повърхности като гипс, вар и газобетон, свързващото вещество ще бъде абсорбирано от повърхността, тя ще придобие прашен вид и ще възникнат проблеми.
Акрилен кит: Преди повърхностите да бъдат коригирани с акрилен кит, нанесете Безцветен грунд без наслояване и полиране (чрез движение с валяка надолу веднъж) върху абсорбиращи повърхности и високо генериращи прах повърхности като гипс, вар и газобетон. След това нанесете готовия за употреба Акрилен кит (повърхността трябва да се коригира с кит, който е съвместим с горния и долния слой боя), продължете с оцветен грунд и накрая нанесете латекс. Почистете повърхността много добре, ако китът ще се прилага върху стара боя. В противен случай е възможно нанесеният слой латекс да падне заедно с кита.
Почистване на варови и ронливи слоеве: Почистете стари ронливи слоеве боя и абсорбиращи варови повърхности с помощта на телена четка, ренде или скрепер. Може да почистите с помощта на водна струя с максимум 250 бара. Винаги правете предварително проба за силата на водната струя или

методите за шлайфане. В противен случай, високото налягане може да повреди повърхностите и да доведе до значителни ремонти и корекции.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ
Налягане: 140 бара
Ъгъл на дюзата: 50°
Размер на дюзата (в инчове): 0.013"
Разреждане: с вода до 5% от обема на грунда

РАЗРЕЖДАНЕ
Продуктът трябва да се разрежда с максимум 10% чиста вода при нанасяне с четка или валяк.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):
Първоначално съхнене: 1-2 часа.
Нанасяне на латекс: След 6 часа
ВНИМАНИЕ: Изчакайте 6 часа преди нанасяне на бои на водна основа и 24 часа преди нанасяне на бои на основата на разттворители (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

РАЗХОД
90-140 мл/м^2 за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 литър може да се покрият 7-10 м^2 площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ
Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА
15 л, 2.5 л

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.
В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.
Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.
Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.