



ПРОДУКТОВА ГРУПА ДЕКОРАТИВНИ ЕКСТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

БЕТЕКСИЛАН – СИЛИКОНОВ ФАСАГЕН БЕТЕКСИЛАН

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Фасаген със силиконови добавки, с матов ефект, за външна употреба, на основата на акрилна кополимерна емулсия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Продуктът притежава всички необходими свойства на покритията за външни повърхности, чрез идеално комбиниране на хидрофобната си структура и силиконово съдържание. Позволява на повърхността да диша и я прави и водоустойчива. Не се напуква, не се надига и не се рони, като дава възможност на повърхността да се намокри малко и да изсъхне бързо, благодарение на качествата на силикона. Фасагенът има висока UV устойчивост, благодарение на пигментите във формулата си, притежава отлична покривност. Прилепва идеално към повърхността, лесно се нанася, като спестява време и труд.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася като декорация или защитно покритие върху гипс, бетон, гладки и грапави мазилки, повърхности на минерална основа, стари повърхности, боядисани със силиконови или акрилни фасагени.

НАНАСЯНЕ

Повърхността трябва да е здрава, чиста, суха и самоносеща. Почистете всички видове петна, прах, грес, ронливи слоеве и да се направят необходимите корекции по повърхността. Спазвайте определените периоди за изсъхване на бетон, груб бетон и нови измазани повърхности (28 дни). Преди да приложите силиконовия фасаген Бетексилан, нанесете Бетек Бял силиконов грунд Бетексилан. Избягвайте прилагането между 10:00 и 16:00 по време на горещи климатични условия. Препоръчва се да се прилага върху сенчести стени. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C, предпазвайте повърхността от всички видове валежи, роса и замръзване.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

ВНИМАНИЕ:

ПОВЪРХНОСТИ, ИЗИСКВАЩИ ЕКСТЕРИОРЕН КИТ:

За повърхности на циментова основа, които ще бъдат боядисани за първи път, разбъркайте екстериорен кит със бял или сив цимент и вода, равна на 20% от теглото му. Нанесете сместа директно върху почистена и навлажнена мазилка или бетонни повърхности.

За стари боядисани повърхности, нанесете един слой екстериорен грунд преди кита. Коригираната повърхност трябва да се грундира преди нанасяне на фасаген. Уверете се, че готовият за употреба кит се прилага на дебелина максимум 1 мм, за да се предотврати напукване и свличане.

ПОВЪРХНОСТИ, ИЗИСКВАЩИ РЕМОНТИ:

Нанесете Полимерна циментова смес за корекции Бетек Стако за изравняване и коригиране на пукнатини от 0 до 10 мм по повърхността. Препоръчва се разреждането на Бетек Стако да става със следната смес: 1 кг Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки Бетек 1 с 4 кг вода.

По протежение на пукнатината положете стъклофибърна мрежа с ширина 10 см, по права линия или по всички разсейки по цялата повърхност. Уверете се, че мрежата е положена възможно най-близо до повърхността, като заема 1/3 от общата дебелина на слоя от материал, който служи за корекция и изравняване.

Защитете повърхностите от роса и дъжд, особено по време на периода между циментовата смес за корекции и полагането на акрилен кит, както и при нанасянето на фасаген. В противен случай ще се образуват бели петна. В такъв случай, намокрете повърхността с четка и приложете Проникващия импрегнатор за камък Бетек Боксан 451, разреден с вода в съотношение 1:1.



БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ

Налягане: 140 бара

Ъгъл на дюзата: 50°

Размер на дюзата (в инчове): 0.019" – 0.021"

Разреждане: с вода до 5% от обема на боята

РАЗРЕЖДАНЕ

Продуктът трябва да се разрежда с максимум 15% чиста вода. По време на боядисване на големи квадратури, трябва да се обърне внимание, че продуктите се разреждат в постоянно съотношение, с цел да се предотвратят различия в цвета.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20 ° C, 65% HR):

Първоначално съхнене: 30 – 60 минути.

Нанасяне на втори слой: След 6 - 8 часа.

Пълно съхнене: 24 часа

РАЗХОД

100 - 160 мл/м² за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 литър може да се боядиса 6 - 10 м² площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА

15 л, 7.5 л, 2.5 л

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.

Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.