

<b>ПРОДУКТ</b> ( КОМП. А )	<b>АКРИЛЕН БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД - 21М</b>	
<b>ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ</b>		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Оптимално вертикално нанасяне Прозрачен Бързо съхнене Оптимално разливане	Оптимална защита срещу жълтеене Оптимална еластичност Добро запълващо свойство Добро шлифоване
<b>ГЛАНЦОВОСТ</b>		

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>	Интериорна употреба - Сглобяема мебел - Плоски повърхности - Струговани детайли - Профили - Врати				
<b>КАТАЛИЗАТОР</b>	<b>C5M</b>	20%	от теглото	20%	от обема на Комп. А
<b>НАНАСЯНЕ</b>	разход г/м <sup>2</sup>	дюза	налягане	<b>РАЗРЕДИТЕЛ</b>	Специален разредител
Airbrush	100-120	1.6-1.8	2.5-3.5 бара	20-40% от теглото	20-40% от обема на Комп. А
Безвъздушно / Въздушно	100-120	9-11-13		10-30% от теглото	10-30% от обема на Комп. А
Валяк / Четка					

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвет	млечно	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C	сек.	+/- 5	45
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	МРА*S	+/-1000	/
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	28
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	27
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг. / л.	+/- 0.02	0.94
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг. / л.	+/- 0.02	0.94
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	ч.	+/-	>10
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 2	НА ЕТИКЕТА
ЗДРАВИНА		/	/

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.	
<b>СУХО НА ПРАХ</b>	20 мин.
<b>СУХО НА ДОПИР</b>	3 ч.
<b>ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ</b>	12 ч
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	4 ч.
<b>НАПЪЛНО СУХ</b>	24 ч.
<b>УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C</b>	2 ч.
<b>НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ</b>	8 ч.
<b>ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)</b>	30 мин. / 4 ч.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА**

<b>ДЪРВЕСИНА</b>	Различна
<b>ПАСТА/БАЙЦ</b>	Различна
<b>ГРУНД</b>	FA21M
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	Шкурка със зърненост P280 - P360
<b>ЛАК</b>	FFA3426M – FA3608 – OA6M – OA1527

<b>АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ</b>	C1683	Ускорява съхненето.
	C340S	Универсален. Ускорява съхненето.
<b>АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ</b>	AC100	Забавящ разредител за летен и дъждовен период (5-10% от Комп. А).
	DPK129	Бавен разредител.



## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

REV. 2  
DATE 26/04/2014

<b>PACKAGES</b>	1л - 5л - 10л - 25л
<b>SHELF LIFE</b>	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
<b>SAFETY ADVICES</b>	Прочетете информационния лист за безопасност.
<b>ОБЩИ БЕЛЕЖКИ</b>	Интериорен продукт.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.



**Kemichal S.r.l. – Via Dell’artigianato, 2 – Trebaseleghe (Padova) Italy**  
Telephone 0499385648 – Fax 0499385070 – [info@kemichal.it](mailto:info@kemichal.it) – [www.kemichal.it](http://www.kemichal.it)

СЕРТИФИЦИРАНА  
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
КАЧЕСТВОТО  
UNI EN ISO 9001:2008  
OT CERTIQUALITY N.4739