

|                                  |                                            |               |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--|
| ПРОДУКТ<br>( КОМП. А )           | АКРИЛЕН СРЕБЪРЕН МЕТАЛЕН ЕФЕКТ - М3300     |               |  |
| ТЕХНИЧЕСКО<br>ОПИСАНИЕ           |                                            |               |  |
| СПЕЦИФИКАЦИИ И<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ | Оптимален блясък                           | Бързо съхнене |  |
|                                  | Оптимално разливане                        |               |  |
| ЕФЕКТ                            | Фин - Среден - Едър - Стандартен - Наситен |               |  |

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

|                            |                                                                        |         |              |                   |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ</b> | Универсална употреба при мебели – дървени изделия – електрически уреди |         |              |                   |                           |
| <b>КАТАЛИЗАТОР</b>         | <b>C5M</b>                                                             | 20%     | по тегло     | 20%               | по обем на Комп. А        |
| <b>НАНАСЯНЕ</b>            | разход г/м <sup>2</sup>                                                | дюза    | налягане     | <b>РАЗРЕДИТЕЛ</b> | Специален Разредител      |
| Airbrush                   | 80-100                                                                 | 1.6-1.8 | 2.5-3.5 бара | 40-60% по тегло   | 20-40% по обем на Комп. А |
| Безвъздушно /              |                                                                        |         |              |                   |                           |
| Въздушно                   |                                                                        |         |              |                   |                           |
| Валяк / Четка              |                                                                        |         |              |                   |                           |

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**

|                                               |                   |          |            |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| <b>ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ</b>                      | цветове           | Метален  |            |
| <b>ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C</b>           | сек               | +/- 5    | 40         |
| <b>ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C</b>             | мРА* <sub>s</sub> | +/-1000  | /          |
| <b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)</b> | %                 | +/- 2    | 23         |
| <b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)</b> | %                 | +/- 2    | 28         |
| <b>ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)</b>             | кг/л              | +/- 0.05 | 1.00       |
| <b>ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)</b>             | кг/л              | +/- 0.02 | 0.94       |
| <b>ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА</b>               | мин               | +/- 10   | >24        |
| <b>ГЛАНЦОВОСТ</b>                             | гланц.            | +/- 2    | НА ЕТИКЕТА |
| <b>ЗДРАВИНА</b>                               |                   | /        | /          |

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха. |              |
| <b>СУХО НА ПРАХ</b>                         | 20 мин       |
| <b>СУХО НА ДОПИР</b>                        | 3 ч          |
| <b>ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ</b>                      | 12 ч         |
| <b>ШЛИФОВАНЕ</b>                            | /            |
| <b>НАПЪЛНО СУХО</b>                         | 24 ч         |
| <b>УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C</b>            | 8 ч          |
| <b>НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ</b>             | 8 ч          |
| <b>ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)</b>   | 30 мин / 2 ч |

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА**

|                    |                                                                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>ДЪРВЕСИНА</b>   | С изпъкнал фладер и фино изтъкнат фладер на дървесината, Пластмаса, Метал, Ламинат и др. |  |  |
| <b>ПАСТА</b>       |                                                                                          |  |  |
| <b>ГРУНД / ЛАК</b> | Различен (Полиуретанов, Акрилен, Полиестерен)                                            |  |  |
| <b>ЕФЕКТ</b>       | М3300 (Продуктова серия)                                                                 |  |  |
| <b>БОЯ</b>         | Различна (Полиуретанова, Акрилна)                                                        |  |  |

|                                  |        |                                                                                  |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ</b> | C3360B | По същият начин, Прибавете 10-15%.                                               |
|                                  | C340S  | Универсална употреба. Ускорява съхненето.                                        |
| <b>АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ</b>  | DPK129 | Бавен разредител.                                                                |
|                                  | RAC100 | Забавящ разредител за използване при топло или влажно време (5-10% компонент А). |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ОПАКОВКА</b>                 | 5Л - 10Л - 25Л                                         |
| <b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>          | 12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура |
| <b>ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b> | Прочетете информационния лист за безопасност           |
| <b>ОБЩИ БЕЛЕЖКИ</b>             | Интериорен продукт.                                    |

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.