

ПРОДУКТ (комп. А)	САМОНАПУКВАЩИ СЕ БОИ - 255
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимална здравина на покритието Оптимална еластичност
ГЛАНЦОВОСТ	Неутрална /Бяла

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Самонапукващ се ефект за интериорна мебел, различни повърхности и елементи.					
КАТАЛИЗАТОР			по тегло	по обем	на Комп. А	
НАНАСЯНЕ	разход г/м ²	дюза	налягане	РАЗРЕДИТЕЛ	Ацетон - DK116	
Airbrush	100-120	1.6-1.8	2.5-3.5 бара	0-100%	по тегло	0-100% по обем на Комп. А
Безвъздушно / Въздушно				по тегло	по обем	на Комп. А
Валяк / Четка						

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвет	безцветен	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C	сек	+/- 5	12
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	МРА*s	+/-1000	/
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЪВРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	10
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЪВРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	/
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг/л	+/- 0.02	0.93
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг/л	+/- 0.02	/
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин	+/- 10	/
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 2	/
ЗДРАВИНА		/	/

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.	
СУХО НА ПРАХ	30 мин
СУХО НА ДОПИР	3 ч
ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ	8 ч
ШЛИФОВАНЕ	/
НАПЪЛНО СУХ	/
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C	4 ч
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ	/
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)	/

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

ДЪРВЕСИНА	Различна
ГРУНД/ ЛАК	Нитроцелулозен Грунд или Нитроцелулозен Лак (FNK27RV, ONAC, FNB3245, LNB3013)
ШЛИФОВАНЕ	Шкурка със зърненост P280 – P360
ЛАК	LP507 - LP38 - OP1992 – OP200

ОЦВЕТЯВАНЕ	Може да прибавите около 10% от Пастите от серия PCS към избраният ефект, за да придобие цвят.
БЕЛЕЖКИ	Колкото повече се прилага този продукт, толкова по-ясен става ефекта. Напуканият ефект може да бъде механично полиран и шлифован.
ОПАКОВКА	5л - 10л - 25л
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Прочетете информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Интериорен продукт.

Крайнният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

REV. 2
DATE 20/06/2015



Kemichal S.r.l. – Via Dell’artigianato, 2 – Trebaseleghe (Padova) Italy
Telephone 0499385648 – Fax 0499385070 – info@kemichal.it – www.kemichal.it

СЕРТИФИЦИРАНА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATED
OT CERTIQUALITY N.4739