

**ПРОДУКТ**
**ПАТИНА ЗА ИЗКУСТВЕНО СЪСТАРЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ**

( КОМП. А )

**ТЕХНИЧЕСКО  
ОПИСАНИЕ**
**СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ** Бързо съхненеща Съвместима с PCS и PCK пасти  
 Лесна за премахване

**ГЛАНЦОВОСТ**
**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО**
**ПРИЛОЖЕНИЕ**
**МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ** Обща употреба - декапе ефекти - избелване

**КАТАЛИЗАТОР** по тегло по обем на Комп. А

НАНАСЯНЕ	разход г/м <sup>2</sup>	дюза	налягане	РАЗРЕДИТЕЛ		Етилов алкохол - SP		
Airbrush	60-80	1.6-1.8	2.5-3.5 бара	0-80%	по тегло	0-100%	по обем	на Комп. А
Безвъздушно / Въздушно	60-80	9-11		0-80%	по тегло	0-100%	по обем	на Комп. А
Валяк / Четка								

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**
**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвет	млечно		Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.		
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C	сек	+/- /	15	СУХО НА ПРАХ 15 мин		
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	МРА*s	+/- /	/	СУХО НА ДОПИР 30 мин		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЪВРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 0.5	24	ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ /		
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЪВРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	/	ШЛИФОВАНЕ /		
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг/л	+/- 0.02	1.01	НАПЪЛНО СУХ 1 ч		
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг/л	+/- /	/	УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C /		
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин	+/- /	/	НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ 30 мин		
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- /	/	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС) /		
ЗДРАВИНА		/	/			

**RECOMMENDED COATING SYSTEM**
**ДЪРВЕСИНА** С изпъкнал фладер и фино изтъкнат фладер на дървесината  
**ГРУНД/ЛАК** Полиуретанов - Акрилен  
**ПАТИНА** PAB641  
**ШЛИФОВАНЕ** Scotch-brite, шкурка, стоманена вълна  
**БОЯ** Полиуретанова - Акрилна

**АЛТЕРНАТИВНИ**
**КАТАЛИЗАТОРИ**
**АЛТЕРНАТИВНИ**
**РАЗРЕДИТЕЛИ**

<b>ОПАКОВКА</b>	1л - 5л - 10л - 25л
<b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
<b>ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b>	Прочетете информационния лист за безопасност.
<b>ОБЩИ БЕЛЕЖКИ</b>	Продукт за вътрешно приложение.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.