

Chimiver

POLIFILM TP 10 – Техническа информация **Смола за фугиране**

Описание

POLIFILM TP 10 е продукт, подходящ за смесване с дървени стърготини, за по-добро запълване на фугите на паркета, като му придава гладък завършек.

Характеристики

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Пропорция на смесване | едно - компонентно |
| Температура при нанасяне | +10°C ÷ +25°C |
| Нанасяне | гладка шпакла |
| Разреждане | (при необходимост) DNS 18 разрежител |
| Покритие | n.a. |
| Сухо на прах | n.a. |
| Сухо на допир | n.a. |
| Годност на опаковката | n.a. |
| Шлифовка | 20-30' ⁽¹⁾ |
| Боядисване без шлифовка | n.a. |
| Оксидация на дървото | n.a. |
| Запълване на порите | n.a. |
| Срок на годност | 1 година ⁽²⁾ |
| Разфасовки | 5 lt - 12,5 lt |
| Почистване на материалите | DNE разрежител |

1 при 20°C и 65% R.H.

2 в оригинална опаковка при температура между +10°C и +25°C

Употреба

След шлифовката на дървения под с шкурка със зърненост 30 или 60 , нанесете продукта, смесен с дървените стърготини останали от предишна шлифовка с шкурка със зърненост 100 като използвате гладка шпакла. Продължете заглаждането с шкурка със зърненост 80 . Ако подът има твърде много драскотини ,може да го загладите след шлифовка с шкурка със зърненост 100 (винаги смесвайте TP 10 с дървените стърготини получили се от шлифовката на дървото с шкурка със зърненост 100).