

Chimiver

PRYMER PUB 77 – Техническа информация

Описание

PRYMER PUB 77 е еднокомпонентен продукт и разтвор на специални хидро-втвърдяващи смоли, предназначен за създаване на бариера срещу изпарения и за заздравяване на прашни и ронливи повърхности. Подходящ е също като катализатор за слепване на анхидридни основи.

Предназначение: противопрахова, парна бариера

Характеристики

Пропорция на смесване	еднокомпонентен
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	валяк № 8/четка
Разреждане	DMC 50 разребител (ако е необходимо)
Разход	300-600 g/m ² в зависимост от основата и употребата
Максимално отворено време	н.д.
Срок на съхранение	1 година (2)
Опаковка	5 л, 12,5 л
Почистване на инструментите	разребител DNE

2 в в добре затворена заводска опаковка при температура на съхранение от +10°C до +25°C

Употреба

Бариера срещу изпарения

Основата, която ще се третира да се почисти напълно от следи от масло, мазнини, восък или петна от боя. Нанесете за първи слой PRYMER PUB 77 разтворен с 30% разребител DMC 50. След 4 часа нанесете като втори слой PRYMER PUB 77 разтворен с 20% разребител DMC 50. След 24 часа нанесете като трети слой PRYMER PUB 77 разтворен с 10% разребител DMC 50 или без да го разредите, в зависимост от пропускливостта на основата. Върху PRYMER PUB 77 може да се използват само лепила ADESIVER 501 EP, ADESIVER HERCULES, ADESIVER 164 PUR, UNISIL (най-малко 24 часа след последното нанасяне на PRYMER PUB 77) когато вече не се усеща миризма.

Възстановяване на слаби или ронливи основи

Нанесете само един слой от PRYMER PUB 77 разтворен с 30%-50% разребител DMC 50. В случай на разреждане с 50 % и върху много ронливи основи, полагането на паркет може да се осъществи като се използва лепило от типа на PARKETTKOLL (виж техническата информация).

Катализатор за слепване за анхидридни основи

Изтъркайте с едрозърнеста шкурка внимателно анхидридната основа докато получите бял прах. Почистете с прахосмукачка повърхността и нанесете един слой PRYMER PUB 77 разреден с 30% разребител DMC 50.

Тъй като плътността и пропускливостта на тези анхидридни основи не са винаги постоянни, оставяме потребителя да избере дали да нанесе един или два слоя от PRYMER PUB 77, както е указано по-горе. Времето между двата слоя трябва да бъде поне 2 до 6 часа. В този случай могат да се използват същите лепила за паркет, които са упоменати в „бариера срещу изпарения“.

Предупреждения

Преди да приложите PRYMER PUB 77 е много важно да се убедите, че е има подходяща хидрозиоляция на основата с найлон или водоустойчив материал, важно е също да сте сигурни, че в бетона няма летливи материали, които съдържат разтворители и/или мономери.

Това е много важно поради следните причини:

а) Бариерата срещу изпарения, която създава PRYMER PUB 77 трябва да засяга само основата, а не основата и повърхността под нея, тъй като се създава осмотично налягане и ще се неутрализира ефикасността на PRYMER PUB 77,

б) Тази бариера предпазва възможното разпространение на неприятни миризми от стаите към долните етажи (разтворимите пари са по-тежки от въздуха и затова те отиват надолу, а не нагоре).