ПРОДУКТ (КОМП. А)	**ПОЛИУРЕТАНОВ БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД ЗА ПАРКЕТ - 50**
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	
СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	Оптимално запълващо свойство Безцветен Оптимална здравина на покритието Оптимална еластичност Лесно шлайфане
ГЛАНЦОВОСТ	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ	Масивен паркет и дървени стълбища							
КАТАЛИЗАТОР	**CFPPE**			40%	от теглото	60%	от обема	на Комп. А
НАНАСЯНЕ	разход г/кв.м	дюза	налягане	**РАЗРЕДИТЕЛ**		RAC100		
Airbrush	100-120	1.6-1.8	2.5-3.5 бара	5-10%	от теглото	5-10%	от обема	на Комп. А
Безвъздушно / Въздушно								
Валяк / Четка	80-100			5-10%	от теглото	5-10%	от обема	на Комп. А

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	цвят	сламено жълт	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)**20°C**	сек.	+/- 5	50
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	MPA*S	+/-1000	/
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)	%	+/- 2	54
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)	%	+/- 2	37
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг. /л.	+/- 0.02	0.99
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг. /л.	+/- 0.02	0.98
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин.	+/- 10	8
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 2	/
ЗДРАВИНА		/	/

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Съхнене при +20°C и 65% влажност на въздуха.

СУХО НА ПРАХ	30 мин.
СУХО НА ДОПИР	4 ч.
ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ	12 ч.
ШЛИФОВАНЕ	8 ч.
НАПЪЛНО СУХ	12 ч.
УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ +35°C	/
НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ	8 ч.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)	30 мин. / 4 ч.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА

ДЪРВЕСИНА	Различна
КИТ	Различен
ГРУНД	FPFP50
ШЛИФОВАНЕ	Шкурка със зърненост P280 - P320
ЛАК	FPP3550 - OP1106IP - LPP82

АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ		
АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ	DK164	Забавящ разредител за топло или влажно време (5-10% от Комп. А).

ОПАКОВКА	5л - 10л - 25л
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца в оригиналната опаковка при +20°C температура.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Прочетете информационния лист за безопасност.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ	Продукта е за интериорна употреба.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.

АДА КОЛОР
• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •
www.adacolor-bg.com

гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промишлена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе” 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

Since 1962

Kemichal S.r.l. – Via Dell'artigianato, 2 – Trebaseleghe (Padova) Italy
Telephone 0499385648 – Fax 0499385070 – info@kemichal.it – www.kemichal.it

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО UNI EN ISO 9001:2008 ОТ CERTIQUALITY N.4739