

<b>ПРОДУКТ</b> ( КОМП. А )	<b>ПОЛИУРЕТАНОВ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ</b>		
<b>ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ</b>	<b>1106 IP</b>		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Оптимална здравина на покритието	Бързо съхнене	
	Оптимално разливане	Оптимална крайна мекота след втвърдяване	
<b>ГЛАНЦОВОСТ</b>	10-17-25-34-55-80%		

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

<b>МЕСТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>	Дървени стълбища - Дървени маси - Паркет					
<b>КАТАЛИЗАТОР</b>	<b>С 1370IP</b>	50%	от теглото	50%	от обема	на Комп. А
<b>НАНАСЯНЕ</b>	разход г/м <sup>2</sup>	дюза	налягане	<b>РАЗРЕДИТЕЛ</b>	RAC100	
Airbrush				от теглото	от обема	на Комп. А
Безвъздушно /				от теглото	от обема	на Комп. А
Въздушно				от теглото	от обема	на Комп. А
Валяк / Четка	60-80			0-10% от теглото	0-10% от обема	на Комп. А

**ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (IST-Q-12/02)**

ФИЗИЧНО СЪСТОЯНИЕ	Цвят	сламено жълт	
ВИСКОЗИТЕТ DIN 4 (53211)20°C	сек.	+/- 5	15
ВИСКОЗИТЕТ BROOKFIELD 20°C	МРА*s	+/-1000	/
<b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. А)</b>	%	+/- 2	26
<b>СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (КОМП. В)</b>	%	+/- 2	20
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. А)	кг. / л.	+/- 0.02	0.97
ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО(КОМП. В)	кг. / л.	+/- 0.02	0.97
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	мин.	+/- 10	6
ГЛАНЦОВОСТ	гланц.	+/- 5	НА ЕТИКЕТА
ЗДРАВИНА		/	/

**ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ**

Съхнене при 20°C и 65% влажност на въздуха.	
<b>СУХО НА ПРАХ</b>	30 мин.
<b>СУХО НА ДОПИР</b>	6 ч.
<b>ПЪЛНО ИЗСЪХВАНЕ</b>	12 ч.
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	/
<b>НАПЪЛНО СУХ</b>	12 ч.
<b>УСКОРЕНО СЪХНЕНЕ ПРИ 35°C</b>	6 ч.
<b>НАНАСЯНЕ НА СЛЕДВАЩ СЛОЙ</b>	/
<b>ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ (МИН/МАКС)</b>	30 мин. / 4 ч.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОКРИВНА СИСТЕМА**

<b>ДЪРВЕСИНА</b>	Различна
<b>ЩУКО</b>	VS
<b>ГРУНД</b>	FPFP50 - FPAC172 – FP143CNS
<b>ШЛИФОВАНЕ</b>	Шкурка със зърненост P280 - P320
<b>ЛАК</b>	OP1106IP

**АЛТЕРНАТИВНИ КАТАЛИЗАТОРИ**

<b>АЛТЕРНАТИВНИ РАЗРЕДИТЕЛИ</b>	RAC100	Забавящ разредител за топло време и/или при висока относителна влажност (5-10% компонент А).
	DK164	Забавящ разредител за топло време и/или при висока относителна влажност (5-10% компонент А).

<b>ОПАКОВКА</b>	5л - 10л - 25л
<b>СРОК НА ГОДНОСТ</b>	12 месеца в оригиналната опаковка при 20°C температура.
<b>ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</b>	Прочетете информационния лист за безопасност.
<b>ОБЩИ БЕЛЕЖКИ</b>	Продукта е за интериорна употреба.

Крайният резултат след нанасянето зависи изцяло от това дали продукта е използван съобразно изискванията и начина на работа.