

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

КИТ ЗА ПЛАСТМАСОВИ БРОНИ

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентен полиестерен кит, който се използва за попълване на дупчици и драскотини, намиращи се по повърхността на пластмасови елементи, направени от полиамид, съполимери на стирена, полиестерни ламинати и др. Притежава добра еластичност и отлична адхезия, поради което може да се използва върху гладки повърхности. Китът за пластмасови брони е устойчив на разтворители, киселини и алкали.

Китът за пластмасови брони може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Пластмасови материали (с изключение на полиетилен и тефлон)
- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Двухкомпонентни акрилни грундове
- Стари боядисани повърхности
- Дърво
- Бетон

Внимание: Не прилагайте директно върху грундове, едно-компонентни акрилни и нитроцелулозни продукти; грундове, които подобряват адхезията.

Върху кита за пластмасови брони може да бъде нанесен друг продукт:

- Течен кит UNI-SPRAY
- Акрилен грунд RANAL

Съотношение при смесване:

Кит за пластмасови брони	100 части
Втвърдител	2-2,5 части

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте, смесеният с втвърдител продукт, обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Когато нанасяте кита за пластмасови брони върху пластмасови елементи, тогава е препоръчително да използвате продукт, който подобрява еластичността на горните слоеве (грундове, емайллакове, лакове, и др.). Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина до 3 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да се втвърди. Преди да нанесете слой от 1 мм върху полипропиленова повърхност, трябва предварително да сте нанесли един /1/ слой RANAL грунд за подобряване на адхезията и един /1/ слой акрилен грунд Q-2002 5:1 HS (с добавка на продукт, който подобрява еластичността).

Внимание: Не нанасяйте кита за пластмасови брони при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 40 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 12 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:

Предварително стъргане – P120 – P180

Последно стъргане – P180 – P240

Цвят: тъмно сив

Почистване на инструментите: акрилен разремител или нитро разремител.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на кита за пластмасови брони – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

№.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
01101	0,5	16	9,70

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.