ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ ИНТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

BETEK CONTACT – БЕТОН КОНТАКТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Контактен грунд за гипсови мазилки върху бетонни повърхности на основата на полимерно модифицирана смола. Използва се преди нанасянето на гипс или мазилка на циментова основа с цел повишаване на сцеплението с повърхността.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Технически спецификации:
Плътност: 1.49 ± 0.05 гр/мл
Време за съхнене: 24 часа (при 20°C, 65% HR)
Температура на полагане: + 5˚C - + 30°C.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Използва се преди нанасянето на гипс или мазилка на циментова основа с цел повишаване на сцеплението с повърхността.

НАНАСЯНЕ
Подготовка на повърхността: Повърхността се почиства от всички видове замърсявания, ръжда и масла, които могат да попречат на прилепване на продукта към повърхността. Запълнете пукнатини и неравности. Уверете се, че повърхността е суха и чиста.
Приложение: В зависимост от желаната консистенция, разредете максимално с 50% чиста вода и използвайте нискооборотен миксер. Нанесете един слой с валяк за фасаген. Разбърквайте редовно по време на приложение. Изчакайте, докато повърхността е напълно суха за прилагане на мазилка или гипс (около 24 часа).

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

ВНИМАНИЕ
- Уверете се, че температурата на заобикалящата среда и повърхността е между +5°C и +30°C
- Разбърквайте редовно по време на приложение

РАЗРЕЖДАНЕ
Препоръчва се продуктът да се нанесе на два слоя, разреден с 50% чиста вода при приложение с валяк.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):
Пълно съхнене: 24 часа (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

РАЗХОД
250 гр/м^2 за един слой в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 кг може да се покрият 4 м^2 площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ
Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА
12 кг, 4 кг

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.
В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.
Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.
Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.