

POLYESTER UNIVERSAL FILLING PUTTY PROFİ**УНИВЕРСАЛЕН КИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРОФИ****Описание:**

Двукомпонентният кит ПРОФИ е предназначен за запълване на неравности и вдлъбнатини на повърхността, преди да нанесете лаково покритие. Той се използва от най-взискателните професионалисти. Отличава със забележителна еластичност, която позволява продуктът да бъде използван за елементите, които са податливи на механични вибрации. Китът може да се прилага на дебели покрития, така че е незаменим при попълване на значителни вдлъбнатини. Не се напуква, дори когато се прилага върху големи повърхности; мек е, така че може лесно да се прилага и обработва. Има висока термична устойчивост (от -30 до 80 ° C). Благодарение на добрата си адхезия може да се използва дори върху поцинкована стомана. Продуктът съдържа два компонента: кит (пигменти и пълнители в наситена полиестерна смола) и втвърдител.

Може да се използва при следните повърхности:

- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стари лакирани повърхности
- Полиестерни ламинати

Внимание: Да не се прилага директно върху водни грундове, еднокомпонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

Върху Алуминиевия кит може да бъде нанесен друг пласт:

- Фин кит
- Течен Кит
- Акрилни грундове RANAL

Съотношение при смесване:

Кит ПРОФИ	100 части
Втвърдител	2-2,5 части

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте смесения с втвърдител продукт обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина 4-5 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да се втвърди. Ако третирате алуминиева повърхност, трябва първо да я матирате с нетъкан плат.

Внимание: Не нанасяйте Китът ПРОФИ при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:

Предварително шлайфане – P80 – P120

Последно шлайфане – P120 – P240

Цвят: тъмно бежово

Почистване на инструментите: акрилен разреждател или нитро разреждател.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на Китът Профи – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

Но.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
00201	1,9	6	12,80
00202	3,0	6	20,10
00203	5,7	1	5,90

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.