

REPAIR BOX RANAL

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ

Описание:

Ремонтният комплект, съдържащ мрежа - стъклоплат, полиестерна смола и втвърдител, е предназначен за попълване на вдлъбнатини и за укрепване на ръждясали области в автомобили, лодки, яхти и каравани. Продуктът има много добра адхезия към повърхността. След втвърдяване образува много твърда повърхност, подходяща за пълнене. Втвърденото покритие е устойчиво на вода, бензин, масла и кратковременно излагане на висока температура до 80°C.

Може да се използва при следните повърхности:

- Стомана
- Алуминий
- Двухкомпонентни акрилни грундове
- Стари лакирани повърхности
- Полиестерни ламинати
- Дърво

Внимание: Да не се прилага директно върху водни грундове, еднокомпонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

Върху Алуминиевия кит може да бъде нанесен друг пласт:

- Полиестерни китове RANAL
- Течен кит RANAL
- Акрилни грундове RANAL
- Външни лакове и емайл-лакове RANAL

Съотношение при смесване:

Полиестерна смола	100 части
Втвърдител	2,5 части

Внимание: Не връщайте смесения с втвърдител продукт обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Преди прилагането на смолата, повърхността трябва да се почисти, да се премахне ръждата и да се обезмасли. Подгответе достатъчно количество от продукта, така че да покрие около 2 см повече от повърхността, която е увредена. Разбъркайте

внимателно компонентите според съотношението на смесване. По време на работа температурата не трябва да е по-ниска от 15°C. Нанесете подготвената смола по повърхността с помощта на четка, натиснете и разстелете смолата. Положете мрежата – стъклоплат, натиснете, докато се напои със смола. След втвърдяване на първия слой (8-10 минути), може да се положи втори слой. Всеки слой от мрежата - стъклоплат трябва да бъде напоен със смола. След прилагане на последния слой изчакайте около 50 минути и започнете обработката на повърхността.

Внимание: Не нанасяйте при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 50 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 15 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се: при шлайфане – P80 – P120

Цвят: ЖЪЛТ

Почистване на инструментите: нитро разремител.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на алуминиевия кит – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

Но.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
	0.25 + 0.25	15	4.900

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.