

POLYESTER PUTTY PROFESSIONAL LINE**УНИВЕРСАЛЕН КИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
(ЧЕРЕН ЕТИКЕТ)****Описание:**

Двукомпонентният мултифункционален полиестерен кит е един от най-качествените на пазара. Отличава се с термична стабилност и с висока адхезия към различни повърхности. Върху поцинкована ламарина не губи сцепление дори при температура от 90°C. Характеризира се с лесно приложение, добра обработка и висока еластичност. Не се свива, не запушва абразива, не образува филм след изсъхване. Може да се използва като пълнеж и като замазка. Може да се използва съвместно с всички бои.

Може да се използва при следните повърхности:

- Стомана
- Поцинкована стомана
- Алуминий
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стари лакирани повърхности
- Полиестерни ламинати

Инструменти за нанасяне: съд за смесване, пластмасова или метална шпатула.

Подходящ за използване след смесване с втвърдител: 4-5 минути при 20°C

Съотношение при смесване:

| | |
|------------|-----------|
| Кит | 100 части |
| Втвърдител | 2 части |

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте смесения с втвърдител продукт обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина 4-5 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да се втвърди.

Внимание: Не нанасяйте при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Почистване на инструментите: акрилен разреждател или нитро разреждател.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на кита – 12 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

| Но. | Вместимост / kg | Опаковка / брой | Тегло на кашона / kg |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 0120 1 | 1,9 | 6 | 12,80 |

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществяваме постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.