



## BETEK ASTARIX

### Алкиден грунд с висока адхезия - сив

- Копринен грунд без допълнителен блясък
- С висока адхезия
- Бързо съхнещ
- Предотвратява корозията на стоманени и метални повърхности
- Върху него могат да бъдат нанасяни разтворители и бои на водна основа
- Устойчив на Н.Ц. разредители
- Устойчив на атмосферните условия
- Не съдържа аромат и олово

**Описание:** Грунд.

**Свързващ агент:** Алкидна смола.

**Повърхности за нанасяне:** Може да се нанася върху интериорни и екстериорни повърхности, изградени от желязо, стомана, алуминий, цинк (поцинковани повърхности), твърдо PVC, мед, дърво и други видове вълна.

**Разход:** Повърхности от 10-11 м<sup>2</sup> могат да бъдат грундиращи с 1 л. на 1 слой. Необходимо е да се направи проба за точния разход.

**Нанасяне:** Ако има наличие на смола или или неравности по дървените повърхности, те трябва да бъдат почистени предварително и тогава да бъдат шлифовани. Преди да се нанесе Алкидният грунд с висока адхезия върху сурова дървесина, тя трябва да бъде импрегнирана. По време на нанасянето нивото на влажност не трябва да надвишава 12% за твърдите дървета и 15 % за меките. И за интериорни, и за екстериорни повърхности нанасянето на грунда на 1 слой е достатъчно. При цинкови (поцинковани) повърхности, твърдо PVC, повърхности от мед и алуминий повърхността трябва да бъде обработена с шкурка преди нанасянето на грунда. При други повърхности необходимостта от изшкуркване зависи от състоянието им. Прахът, замърсяването и мазнината трябва да бъдат премахнати от повърхността. При цинкови екстериорни повърхности се препоръчва нанасяне на грунда на два слоя. При метални повърхности замърсяванията също трябва да бъдат премахнати и се препоръчва при интериорни повърхности грундът да се нанася на 1 слой, а при екстериорни – на 2.

**Време на съхнене:** (при 20°C и 65% относителна влажност):  
Сух на допир: 45 мин. Идеално изсъхване: 3-4 часа.

**Важна информация:** Температурата на въздуха и на всички видове повърхности трябва да бъде между +5°C и +30°C; относителната влажност трябва да бъде по-ниска от 80%. При пръскане налягането трябва да бъде 150 бара. Ъгъл на дюзата: 50°. Размер на дюзата: 0,013 инча.

**Нанасяне:** Нанася се с помощта на валик, четка или гъвкав водач.

**Разреждане:** При нанасяне с гъвкав водач разреждането с Бетек Синтетичен разредител трябва да бъде 5-15%, а при нанасяне с четка или валик – около 5%.

**Съхранение:** Съхранявайте го в затворена оригинална опаковка на хладно място.